

وزارة الصناعة والتجارة الخارجية

قرار رقم ٩٨٣ لسنة ٢٠١٢

بتعديل القرار رقم ٣٠٤ لسنة ٢٠١١

وزير الصناعة والتجارة الخارجية

بعد الاطلاع على القانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ فى شأن الاستيراد والتصدير ؛
وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥ فى شأن
الاستيراد والتصدير الصادرة بالقرار الوزارى رقم ٧٧٠ لسنة ٢٠٠٥ وتعديلاتها ؛
وعلى القرار الوزارى رقم ٦٤٣ لسنة ٢٠٠٢ فى شأن فرض رسم صادر على الجلود ؛
وعلى القرار الوزارى رقم ٩٠ لسنة ٢٠٠٤ فى شأن فرض رسم صادر على بعض أصناف الجلود ؛
وعلى القرار الوزارى رقم ٣٠٤ لسنة ٢٠١١ بشأن حظر تصدير الجلود الخام والمذبوغة
بحالتها الرطبة ؛

وعلى كتب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمنتھية بالكتاب
المؤرخ فى ٢٩/٥/٢٠١٢ ؛
وعلى مذكرة قطاع التجارة الخارجية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
المؤرخة فى ٢٠/١١/٢٠١٢ ؛

قرر :

(المادة الاولى)

يُستبدل بنص المادة الثانية من القرار الوزارى رقم ٣٠٤ لسنة ٢٠١١
المشار إليه النص الآتى :

"يشترط لتصدير الجلود غير المحظور تصديرها موافقة الهيئة العامة للرقابة
على الصادرات والواردات بعد فحصها وإجراء الاختبارات الموضحة بالبيان المرفق ويجوز لها أن
تستعين بالجهات المتخصصة فى إجراء هذه الاختبارات" .

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر فى ١٣/١٢/٢٠١٢

وزير الصناعة والتجارة الخارجية

مهندس / حاتم صالح

بيان

بإجراءات فحص واختبار الجلود الكرسى

أولاً - الخواص الكيميائية والطبيعية :

اللون : جميع صبغات الألوان أو اللون الطبيعى .

مقاومة الشد : لا تقل عن ١٤٠ كجم/سم^٢ .

الاستطالة : لا تزيد على (٦٠٪) .

التمزق بالثقب : لا يقل عن ٤٠ كجم/سم .

الرقم الهيدروجينى : لا يقل عن ٣,٥

نسبة الرطوبة : لا تزيد على (٢٠٪) .

نسبة المواد الدهنية : لا تقل عن (٤٪) .

أكسيد الكروم : لا يقل عن (٢,٥٪) .

درجة حرارة الانكماش : لا يحدث انكماش عند ١٠٠°س .

ثانياً - الاختبارات :

اختبار مقاومة الشد :

يجرى الاختبار طبقاً للمواصفة القياسية المصرية رقم ٥٩١٨ والخاصة بالجلود -

الاختبارات الطبيعية والميكانيكية - تقدير قوة الشد والنسبة المثوية للامتداد .

اختبار مقاومة التمزق بالثقب :

يجرى الاختبار طبقاً للمواصفة الدولية .

EN/ISO 23910 Leather - Physical and mechanical tests - Measurement of stitch tear resistance.

اختبار الاستطالة :

يجرى الاختبار طبقاً للمواصفة القياسية المصرية رقم ٥٩١٨ والخاصة بالجلود -

الاختبارات الطبيعية والميكانيكية - تقدير قوة الشد والنسبة المثوية للامتداد .

اختبار المواد الدهنية :

يجرى الاختبار طبقاً للمواصفة القياسية المصرية رقم ٢١١٩ والخاصة بالطريقة القياسية لتقدير المواد الدهنية للجلود .

اختبار أكسيد الكروم :

يجرى الاختبار طبقاً للمواصفة القياسية م.ق.م ٦٤٤٩-١ الجلود - تقدير محتوى أكسيد الكروم بالطريقة الكيميائية ج١ : التقدير الكمى بطريقة المعايرة .

اختبار الرقم الهيدروجينى :

يجرى الاختبار طبقاً للمواصفة القياسية المصرية رقم ٥٣٥٤ والخاصة بالجلود - تقدير الرقم الهيدروجينى .

اختبار الرطوبة :

يجرى الاختبار طبقاً للمواصفة القياسية المصرية رقم ٢١١٥ الخاصة بالطريقة القياسية لتقدير الرطوبة للجلود .

اختبار درجة حرارة الانكماش :

يجرى الاختبار طبقاً للمواصفة القياسية المصرية رقم ٥٣٤٤ الخاصة بالجلود - الاختبارات الطبيعية والميكانيكية - تقدير الانكماش عند درجة حرارة ١٠٠° س .

طبعت بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

رئيس مجلس الإدارة

مهندس / سعد حمدان حسين

رقم الإيداع بدار الكتب ٢٦٨ لسنة ٢٠١٢

٢٥٣١٤ س ٢٠١٢ - ١٧٨٦