

وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية

قرار وزارى رقم ٧٣ لسنة ٢٠١١

وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية

بعد الاطلاع على القانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٦٢ بشأن صرف المخلفات السائلة على كل من المجارى العامة والمجارى المائية ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم ٦ لسنة ١٩٦٤ بشأن أسس التصميم وشروط التنفيذ للأعمال الإنشائية وأعمال المباني ؛

وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القرار الجمهورى رقم ١٣٥ لسنة ٢٠٠٤ بإنشاء الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ؛

وعلى القرار الجمهورى رقم ٦٣ لسنة ٢٠٠٥ بشأن تنظيم المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء ؛

وعلى القرار الوزارى رقم ٢٧٧ لسنة ٢٠٠٠ بشأن تحديث المواصفات والاشتراطات الفنية لاستخدام أنواع المواسير لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى المعدل بالقرارين الوزاريين رقمى ١٤ لسنة ٢٠٠٢ و ٢٨٠ لسنة ٢٠١٠ بإلحاق إضافات وتعديلات على المواصفات والاشتراطات الفنية لاستخدام أنواع المواسير لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى ؛

وعلى القرار الوزارى رقم ٤٧٠ لسنة ٢٠١٠ بشأن تشكيل لجنة دائمة لدراسة وتحديث المواصفات والاشتراطات الفنية لاستخدام أنواع المواسير لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى الصادرة بالقرار الوزارى رقم ٢٧٧ لسنة ٢٠٠٠ ؛

وعلى المذكرة المقدمة من السيد الأستاذ الدكتور رئيس اللجنة الدائمة لتحديث المواصفات والاشتراطات الفنية المشار إليها بعاليه ، وعلى مذكرة السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس إدارة المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء ؛

قرار:

مادة ١ - يتم العمل بتحديث المواصفات والاشتراطات الفنية لاستخدام أنواع المواسير لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى المرافقة لهذا القرار .

مادة ٢ - يلغى القرار الوزارى رقم ٢٧٧ لسنة ٢٠٠٠ المشار إليه بعاليه وما لحق به من قرارات وزارية بإضافات وتعديلات على المواصفات والاشتراطات الفنية لاستخدام أنواع المواسير لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى ، ويحل هذا القرار محله .

مادة ٣ - تلتزم الجهات المعنية والمذكورة فى القانون رقم ٦ لسنة ١٩٦٤ والقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ المشار إليهما بعاليه والجهات القائمة على مرافق المياه والصرف الصحى ، والمكاتب الاستشارية المسند إليها أعمال التصميم لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى ، وكذلك الشركات المنتجة للمواسير والهيئات المستخدمة لها بتنفيذ ما جاء بهذا التحديث للمواصفات والاشتراطات الفنية التى تعد جزءاً لا يتجزأ من شروط الأعمال .

مادة ٤ - تتولى اللجنة الدائمة لتحديث المواصفات والاشتراطات الفنية لاستخدام أنواع المواسير لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى اقتراح التعديلات والإضافات التى تراها لازمة بهدف التحديث كلما دعت الحاجة لذلك ، وتعتبر التعديلات والإضافات بعد إصدارها جزءاً لا يتجزأ من هذه المواصفات والاشتراطات الفنية .

مادة ٥ - يتولى المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء التعريف بهذا التحديث للمواصفات والاشتراطات الفنية لاستخدام المواسير لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى المرفقة لهذا القرار والتدريب عليه .

مادة ٦ - تخطر كافة الجهات المعنية بالإنتاج والنقل والتجارة بهذا القرار .

مادة ٧ - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .

صدر فى ٢٦/١/٢٠١١

وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية

أحمد المغربى

وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية

المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء

اللجنة الدائمة المشكلة بالقرار الوزاري رقم ٤٧٠ لسنة ٢٠١٠

لتحديث المواصفات والاشتراطات الفنية لاستخدام أنواع المواسير

لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي

المواصفات والاشتراطات الفنية

لاستخدام أنواع المواسير

لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي

يناير ٢٠١١

**أعضاء اللجنة الدائمة المشكلة بالقرار الوزارى رقم ٤٧٠ لسنة ٢٠١٠
لتحديث المواصفات والاشتراطات الفنية لاستخدام أنواع المواسير**

لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى

الأستاذ الدكتور/ محمود على رضا يوسف ، رئيس قسم الهندسة الإنشائية الأسبق

وأستاذ مقاومة المواد - كلية الهندسة

- جامعة القاهرة . (رئيس اللجنة)

الأستاذ الدكتور/ حمدى إبراهيم على ، أستاذ الهندسة الصحية - كلية

الهندسة - جامعة عين شمس .

الأستاذ الدكتور/ هشام سيد عبد الحليم ، أستاذ الهندسة الصحية - كلية

الهندسة - جامعة القاهرة .

السيد الدكتور/ مصطفى عبد المنعم عشاوى ، أستاذ الهندسة الصحية المساعد -

كلية الهندسة بالمطرية - جامعة حلوان .

السيد المهندس/ بهاء مصطفى عفيفى ، رئيس إدارة التصميمات بالمكتب

الاستشارى محرم - باخوم .

السيد المهندس/ حسين إبراهيم محمد ، نائب رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب

والصرف الصحى .

السيدة المهندسة/ نادية أحمد عبده ، رئيس مجلس إدارة شركة مياه

الإسكندرية .

السيدة المهندسة/ زينب نبيه منير ، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات -

الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف

الصحى .

السيد الدكتور/ عمرو حسن محمد ، الأستاذ المساعد بالمركز القومى لبحوث

الإسكان والبناء والقائم بأعمال الأمانة

الفنية .

السيد المهندس/ عادل حسن زكى ، مدير عام تصميم المشروعات - شركة

صرف صحى القاهرة الكبرى .

المواصفات والاشتراطات الفنية لاستخدام أنواع المواسير

لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى

١ - المجال :

تختص هذه المواصفات والاشتراطات الفنية بتحديد طرق الوقاية الخارجية الواجب اتباعها للأنواع المختلفة للمواسير وقطعها الخاصة ووصلاتها المستخدمة فى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى ، ومياه الصرف الصناعى المسموح بصرفها على شبكات الصرف العمومية طبقاً للقرارات الوزارية المنظمة لذلك ، لتلائم مختلف درجات عدوانية التربة والمياه الأرضية ، وتحديد طرق الوقاية الداخلية الواجبة لهذه المواسير وقطعها الخاصة ووصلاتها تبعاً لنوع وخصائص السائل المنقول ، وبعض الاعتبارات الفنية الاسترشادية لاستخدام الأنواع المختلفة للمواسير ، بالإضافة إلى البيانات المحدثة عن الأقطار والأطوال وضغوط الاختبار بالمصنع للمواسير المنتجة محلياً .

ولا يدخل فى هذا المجال كل من أساليب الحماية الكاثودية لخطوط المواسير ، وطرق حمايتها من تأثير المطرقة المائية .

كما لا يتم إدخال أى تغيير فى الأقطار أو الأطوال لنوعيات المواسير المنتجة حالياً أو إضافة أية نوعية جديدة من المواسير إلى هذه الاشتراطات الفنية لاستخدام أنواع المواسير ، إلا بعد أن يتم إنتاجها محلياً بالفعل أو يثبت عملياً توافر القدرة على إنتاجها ، وكذلك لا يتم تحديث ضغوط الاختبار بالمصنع لنوعية محددة من المواسير بزيادة قيمها إلا إذا ثبت بالفعل توافر معدات الاختبار وأجهزة القياس اللازمة لتلك الضغوط داخل المصنع ، ويمكن فى حينه اعتماد التحديثات المطلوبة وإدراجها بالمواصفات والاشتراطات الفنية لاستخدام أنواع المواسير .

ويجب الرجوع إلى «الاشتراطات الفنية لمعايير المفاضلة بين نوعيات المواسير المختلفة لشبكات مياه الشرب والصرف الصحى» الملزمة بالقرار الوزارى الصادر بشأنها ، للمفاضلة فنياً بين نوعيات المواسير لتحديد البدائل المناسبة فقط لكل مشروع لكى يشار إليها فى مستندات الطرح .

وتلغى هذه المواصفات وتحل محل المواصفات والاشتراطات الفنية لاستخدام أنواع المواسير فى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى الصادرة بالقرار رقم ٢٦٨ لسنة ١٩٨٨ ، وما ألحق بها من تحديث وتعديلات وإضافات بالقرارات الوزارية رقم ١٤٩ لسنة ١٩٩٤ ، ورقم ٢٨٣ لسنة ١٩٩٤ ، ورقم ٢٧٧ لسنة ٢٠٠٠ ، ورقم ١٤ لسنة ٢٠٠٢ ، ورقم ٢٨٠ لسنة ٢٠١٠

٢ - المواسير المنتجة محلياً :

يوضح الجدول رقم (١) البيانات المحدثة لأنواع المواسير المنتجة محلياً والقيم الاسترشادية للأقطار الداخلية (أو الخارجية) ، والأطوال الإسمية ، وضغوط الاختبار بالمصنع لكل نوع منها ، مع مراعاة أن هذه القيم خاضعة للتغيير من قبل الشركات المنتجة للمواسير طبقاً للضوابط الواردة بمجال هذه المواصفات والاشتراطات الفنية لاستخدام أنواع المواسير .

كما يتضمن الملحق رقم (١) بيان بالمواصفات القياسية التى يتم الإنتاج بموجبها ، وكذلك المواصفات القياسية التى تجرى الاختبارات على المواسير طبقاً لها ، ويراعى أن هذه المواصفات القياسية للإنتاج والاختبارات قابلة للتحديث أو للتغيير المبرر من قبل الشركات المنتجة للمواسير ، ويمكن فى حينه اعتماد التحديثات أو التغييرات المطلوبة وإدراجها بهذه المواصفات والاشتراطات الفنية .

٣ - بعض الاعتبارات الفنية الاسترشادية لاستخدام أنواع المواسير المنتجة محلياً :

يتم الاسترشاد بالاعتبارات الفنية الواردة بالجدول رقم (٢) عند استخدام الأنواع المختلفة من المواسير المنتجة محلياً فى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى .

٤ - درجات عدوانية التربة والمياه الأرضية :

٤-١ - يتم إجراء جسات على امتداد المسار المحدد لمخطط المواسير للحصول على عينات من المياه الأرضية (إن وجدت) لتحليلها كيميائياً ، وعينات من التربة لتحليلها كيميائياً ودراسة خواصها الجيولوجية والفيزيائية والميكانيكية ، ويحدد الاستشارى المصمم للمشروع أعماق هذه الجسات والمسافات بينها تبعاً لمدى التغير فى طبيعة التربة والمياه الأرضية على امتداد مسار خط المواسير .

٤-٢ - لتحديد درجة عدوانية التربة والمياه الأرضية على امتداد المسار المحدد لمخط المواسير ، يتم إجراء مجموعة من التحاليل والاختبارات تحدد قيما لبعض العناصر والعوامل منها :

- محتوى الكبريتات .
- محتوى الكلوريدات .
- الرقم الهيدروجينى (pH) .
- الممانعة الكهربية للتربة .

بالإضافة إلى بحث احتمال تواجد تيارات كهربية شاردة بالقرب من خط المواسير فى أى موضع على امتداد مساره ، مع ضرورة إجراء دراسة فنية لتحديد مدى الحاجة لعمل حماية كاثودية ، وكيفية عملها ، طبقاً لظروف موقع المشروع ونوعية المواسير وطبيعة التربة ومنسوب المياه الأرضية .

٤-٣ - على ضوء نتائج التحاليل والاختبارات المجرأة على امتداد المسار المحدد لمخط المواسير على كل من التربة والمياه الأرضية ، يتم الاستعانة بالجدول رقم (٣) الذى يوضح تقسيماً لدرجات عدوانية كل منهما تبعاً لقيم عدد من العناصر والعوامل الضارة المتواجدة كل بمفردها .

ويراعى أن التأثير المتزامن لبعض هذه العناصر والعوامل قد يزيد من درجة عدوانية التربة والمياه الأرضية على امتداد مسار خط المواسير .

٤-٤ - يقع على الاستشارى المصمم للمشروع - مع الاستعانة بالجدول رقم (٣) - مهمة تحديد درجة العدوانية الفعلية لكل من التربة والمياه الأرضية على امتداد مسار خط المواسير ، وذلك بدراسة جميع الظروف المحيطة والتأثيرات المتزامنة للعناصر والعوامل الضارة المتواجدة على امتداد هذا المسار .

٥ - الاشتراطات الفنية لوقاية السطح الخارجى لاتنوع المواسير :

يتم - طبقاً للجدول رقم (٤) - تحديد البدائل المتكافئة لطريقة الوقاية الواجب اتباعها (داخل المصنع) للسطح الخارجى لأنواع المواسير المختلفة وقطعها الخاصة ، وكذلك وصلاتها بالموقع ، تبعاً لدرجة عدوانية التربة والمياه الأرضية على امتداد خط المواسير . ويراعى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية أنواع الوقاية للسطح الخارجى للمواسير من التلف أثناء النقل والمناولة والتشوين بالمصنع أو بالموقع .

٦ - الاشتراطات الفنية لوقاية السطح الداخلى لاتنوع المواسير :

يتم - طبقاً للجدول رقم (٥) - تحديد البدائل المتكافئة لطريقة الوقاية الواجب اتباعها (داخل المصنع) للسطح الداخلى لأنواع المواسير المختلفة وقطعها الخاصة ، تبعاً لنوع وخصائص السائل المنقول . ويراعى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية أنواع الوقاية للسطح الداخلى للمواسير من التلف أثناء النقل والمناولة والتشوين بالمصنع أو بالموقع .

٧ - اشتراطات فنية عامة :

٧-١ - يتم القيام بالدراسات الجيوتقنية الأولية الواجبة ، وإجراء جسات على امتداد المسار المحدد لخط المواسير ، طبقاً لنص البند (٤-١) .

٧-٢ - يتم تحديد درجة عدوانية التربة والمياه الأرضية على امتداد المسار المحدد لخط المواسير على ضوء كل من نتائج التحاليل والاختبارات المشار إليها بالبند (٧-١) ، ودراسة جميع الظروف المحيطة المتزامنة للعناصر والعوامل الضارة المتواجدة . ويتم الاستعانة فى هذا الصدد بالجدول رقم (٣) .

٧-٣ - على ضوء البيانات التصميمية للمشروع - التى تشمل التصرف المطلوب وخصائص السائل المنقول وطبوغرافية الموقع - يقوم الاستشارى المصمم للمشروع بتحديد الضغوط التصميمية (إن وجدت) والأقطار المناسبة للمواسير على امتداد مسار الخط ، ومن ثم يقوم باختيار الأنواع المختلفة للمواسير المقبولة فنياً بصفة مبدئية للاستخدام فى الخط بالاستعانة بالجدول رقم (١) واسترشاداً بالجدول رقم (٢) .

٤-٧ - يوضح الجدول رقم (٤) البدائل المتكافئة لطريقة الوقاية الواجب اتباعها (داخل المصنع) للسطح الخارجى لكل من أنواع المواسير المقبولة فنياً بصفة مبدئية وقطعها الخاصة ، وكذلك وصلاتها بالموقع ، تبعاً لدرجة عدوانية التربة والمياه الأرضية على امتداد مسار خط المواسير .

ويراعى أن سمك طبقات الوقاية المحدد بهذا الجدول هو الحد الأدنى المسموح به ، ويمكن زيادته إذا رأى الاستشارى المصمم للمشروع ضرورة لذلك ، على أن يوضح تفصيلاً المبررات الفنية التى دعت لهذه الزيادة .

٥-٧ - يوضح الجدول رقم (٥) البدائل المتكافئة لطريقة الوقاية الواجب اتباعها (داخل المصنع) للسطح الداخلى لكل من أنواع المواسير المقبولة فنياً وقطعها الخاصة تبعاً لنوع وخصائص السائل المنقول .

ويراعى أن سمك طبقات الوقاية المحدد بهذا الجدول هو الحد الأدنى المسموح به ، ويمكن زيادته إذا رأى الاستشارى المصمم للمشروع ضرورة لذلك ، على أن يوضح تفصيلاً المبررات الفنية التى دعت لهذه الزيادة .

٦-٧ - فى الحالات التى يتبين فيها ضعف تحمل التربة للأحمال على امتداد مسار خط المواسير ، يقوم الاستشارى المصمم للمشروع بتصميم وتحديد طبقات التأسيس اللازمة وجميع الاحتياطات الفنية الواجب اتخاذها لضمان سلامة الخط .

ويجب مراعاة أن ضعف تحمل التربة للأحمال لا يعد عاملاً حاكماً فى اختيار نوعية الماسورة ، ولا يقف حائلاً دون استخدام أى نوع من المواسير ، إذا ما حددت طبقات التأسيس اللازمة واتبعت الاحتياطات الفنية الواجبة .

٧-٧ - يقوم الاستشارى المصمم للمشروع بإعداد الاشتراطات الفنية السليمة والمتكاملة التى يتم بموجبها تنفيذ وتركيب واختبار وتشغيل وصيانة خط المواسير .

ويجب أن تتضمن هذه الاشتراطات الفنية - ضمن ما تحويه - بنوداً تفصيلية خاصة بكل مما يلى :

- ٧-٧-٢ - الرسومات والمخرائط والمواصفات والكتالوجات الخاصة بتنفيذ خط المواسير .
- ٧-٧-٣ - توصيف عام للمواسير وقطعها الخاصة ووصلاتها وملحقاتها ومهمات التركيب المطلوبة ، مع النص على ضرورة مطابقة المواسير للمواصفات القياسية المنتجة بموجبها .
- ٧-٧-٤ - طرق الوقاية الواجبة - إن وجدت - للسطح الخارجى والداخلى للمواسير وقطعها الخاصة (داخل المصنع) ، وكذلك وصلاتها بالموقع .
- ٧-٧-٥ - الاحتياطات الواجبة عند نقل ومناولة وتشوين وتركيب المواسير بالموقع ، وعدم الاكتفاء بالإشارة إلى اتباع تعليمات الجهة المصنعة .
- ٧-٧-٦ - مسار خط المواسير ومناسيب سطح الأرض النهائى على طول المسار بواقع نقطة منسوب كل ٥٠ متراً على الأكثر .
- ٧-٧-٧ - الاشتراطات الفنية لحفر الخنادق .
- ٧-٧-٨ - الاشتراطات الفنية لتجهيز قاع الحفر .
- ٧-٧-٩ - الاحتياطات الواجب اتخاذها فى حالة ضعف تحمل التربة للأحمال ، وفى حالة ارتفاع منسوب المياه الأرضية .
- ٧-٧-١٠ - الاشتراطات الفنية لطرق تشغيل وإيقاف نظم النرح الجوفى (إن وجدت) .
- ٧-٧-١١ - الاحتياطات الواجب اتخاذها فى حالات الطبيعة غير العادية للتربة ، وعند تواجد مناطق صخرية أو فوالق أرضية على امتداد مسار خط المواسير .
- ٧-٧-١٢ - الاشتراطات الفنية لإنزال وتركيب المواسير وملحقاتها وتنفيذ وصلاتها وتفريعاتها .
- ٧-٧-١٣ - الاشتراطات الفنية لترميم الطبقات الواقية عند تعرضها للتلف .
- ٧-٧-١٤ - الاشتراطات الفنية لتنفيذ الكيعان والمشتركات ونهايات المواسير المقفولة بالطبات والدعامات الخاصة بكل منها .
- ٧-٧-١٥ - الاشتراطات الفنية لاختبار أجزاء خط المواسير بعد التركيب .
- ٧-٧-١٦ - الاشتراطات الفنية لردم الخنادق ولمواد الردم المستخدمة .

- ٧-٧-١٧ - اشتراطات غسيل خطوط المواسير .
- ٧-٧-١٨ - اشتراطات تعقيم خطوط المواسير الناقلة للمياه المرشحة .
- ٧-٧-١٩ - اشتراطات فحص خط المواسير وغرف التفتيش بعد الردم .
- ٧-٧-٢٠ - الاحتياطات الواجبة عند التقاطعات مع خطوط السكك الحديدية (إن وجدت) .
- ٧-٧-٢١ - الاحتياطات الواجبة عند التقاطعات مع المجرى المائية الملاحية وغير الملاحية (إن وجدت) .
- ٧-٧-٢٢ - علامات الإرشاد بموضع ملحقات المواسير من محابس وصمامات .
- ٧-٧-٢٣ - الاشتراطات الفنية للتشغيل والصيانة والإصلاح .
- ٧-٧-٢٤ - الاحتياطات الواجبة لتجنب المطرقة المائية (إن وجدت) ، والملحقات ومهمات التركيب الخاصة بنظم الحماية المطلوب توفيرها للتقليل من تأثير المطرقة المائية والضغط المفاجئة الموجبة والسالبة على محطة الطلمبات وخطوط المواسير .
- ٧-٧-٢٥ - اشتراطات تنفيذ تفريعات جديدة على المخطوط التى سبق تركيبها وتشغيلها .

جدول رقم (١)

البيانات المحدثة لأنواع البراسير المنتجة محلياً والقيم الاسترشادية لأقطارها الداخلية وأطوالها الاسمية وضغوط اختبارها بالمنتج

نوع الماسورة	القطر الداخلي (مم)	الطول الاسمي (مم)	ضغط الاختبار بالمنتج (*) (جو)
بلاستيك (بولي كلوريد الفينيل غير اللدن)	من ٢٠ حتى ١١٠٠ (#)	٦,٠	٤٨,٣٠, ٢٤, ١٨, ١٢
بولي إيثيلين عالي الكثافة	من ١٦ حتى ١٦٠٠ (#)	١٨,٠, ١٢,٠, ٦٠,٠, ٤٣,٠	٧٥,٦٠, ٤٨,٣٠, ١٨,١٢, ٩
بولي إيثيلين عالي الكثافة ذات الجدارين (السطح الداخلي أملس والخارجي ممتع)	من ٢٦٣ - ٢٥٠٠ مم	١٢,٠, ٦,٠	٨,٦, ٤
بوليستر مسلح بألياف الزجاج	من ٨٠ حتى ٤٠٠٠	١٢,٠, ٦,٠	٦٤ يصل إلى
خرسانة سابقة الإجهاد	من ٦٦٠ حتى ٢٦٠٠ مم	٥,١٥ للأقطار ٢٦٠٠-٢٥٠٠ مم	٣٢ يصل إلى
ذات أسطوانة داخلية من الصلب)	من ٦٠٠ حتى ٢٦٠٠ مم	٦,١٥ للأقطار ١٢٠٠-٢٢٠٠ مم	٣٢ يصل إلى
خرسانة سابقة الإجهاد	من ٦٠٠ حتى ٢٢٠٠ مم	٧,٠٠ للأقطار ٦٠٠-١١٠٠ مم	٣٢ يصل إلى
(بدون أسطوانة داخلية)	من ٦٠٠ حتى ٢٢٠٠ مم	٥,٠	٣٢ يصل إلى

(*) ضغط الاختبار بالمنتج يعادل ضعف ضغط التشغيل لجميع أنواع المراسير ، علماً المراسير البلاستيك (بولي كلوريد الفينيل غير اللدن)

والبولي إيثيلين عالي الكثافة ، حيث يعادل ضغط الاختبار بالمنتج ثلاثة أضعاف ضغط التشغيل المستمر .

(**) ضغط الاختبار بالمنتج يعادل مرة ونصف ضغط التشغيل .

(#) القطر خارجي .

نوع الماسورة	القطر الداخلي (مم)	الطول الاسمي (مم)	ضغط الاختيار بالصنع (*)
خرسانة صادية	٦٠٠ حتى ١٠٠٠	٢,٠١١,٠	٠,٤ يصل إلى ٦
خرسانة مسلحة (ذات أسطوانة داخلية من الصلب أو بدون أسطوانة داخلية)	٣٦٠ حتى ٦٠٠	٦,٠ حتى ٢,٠	تختبر الماسورة تحت ضغط يعادل مرة ونصف ضغط التشغيل ويصل الضغط إلى ٤٢
خرسانة (ذات أسطوانة صلب ملفوف حولها حلزونياً سيخ من الصلب)	من ٢٥٠ حتى ١٨٣٠	٦,٠٤,٠	٦,٠٥٠,٤٠
زهر مرن (مطيل)	من ٢٠٠ حتى ١٠٠٠	٦,٠٤,٠	٦,٠٥٠,٤٠
صلب	من ١٦٨ حتى ١٦٢٦ (#)	١٢,٠٠٦,٠ ويكون التحكم في الطول حتى ١٤,٠ متر	يصل إلى ٢١١
فخار مزيج ذاتياً أو مزيج أو مطلي بالطلاء الملحي	من ١٥٠ حتى ١٠٠٠	قطر ١٥٠ مم بطول ١,٧٥-١,٢٥ قطر < ١٧٥ مم بطول ١,٥-٢,٠	١,٤

(*) ضغط الاختيار بالمصنع يعادل ضعف ضغط التشغيل لجميع أنواع المراسير ، هذا المراسير البلاستيك (بولي كلوريد الفينيل غير الملدن) والبولي اثيلين عالي الكثافة ، حيث يعادل ضغط الاختيار بالمصنع ثلاثة أضعاف ضغط التشغيل المستمر .

(**) ضغط الاختيار بالموقع على خط المراسير أو أجزائه يعادل مرة ونصف ضغط التشغيل .
 (#) القطر خارجي .

جدول رقم (٢) - بعض الاعتبارات الفنية الاسترشادية لاستخدام الاتواع المختلفة من المواسير المنتجة محليا

بعض الاعتبارات الفنية الاسترشادية للاستخدام	نوع الماسورة
<ul style="list-style-type: none"> - تستخدم فى شبكات التغذية بالمياه ووصلات المنازل، وخطوط الطرد والانحدار للصرف الصحي ، وفى جميع درجات عدوانية التربة وفى نقل مياه الشرب والصرف الصحي دون الحاجة إلى وقاية خاصة مع مراعاة المعايير التالية : - تتأثر جسامتها ومقاومتها لتحمل الضغط سلبيا بمرور الوقت ، ويجب أخذ ذلك فى الاعتبار عند التصميم . - لا تستخدم فوق سطح الأرض ، ويجب مراعاة عدم تخزينها فى العراء لتأثرها بالحرارة وضوء الشمس . - لا تستخدم فى نقل السوائل فى درجات حرارة أعلى من ٦٠م ، مع مراعاة ضغط التشغيل المناسب لكل درجة حرارة للسائل المنقول ، ولا فى نقل الأحماض والقلويات والمذيبات شديدة التركيز . - تتعرض للتلغف عند تلوث التربة بالأحماض والقلويات والمذيبات شديدة التركيز . - يجب ألا يزيد التغير فى قطر الماسورة على (٥٪) تحت تأثير الردم والأحمال الأخرى الواقعة عليها . 	<p>بلاستيك (بولى كلوريد الفينيل غير الملدن) (UPVC)</p>
<ul style="list-style-type: none"> - تستخدم فى شبكات التغذية بالمياه ووصلات المنازل، وخطوط الطرد والانحدار للصرف الصحي ، وفى جميع درجات عدوانية التربة وفى نقل مياه الشرب والصرف الصحي دون الحاجة إلى وقاية خاصة مع مراعاة المعايير التالية : - تتأثر جسامتها ومقاومتها لتحمل الضغط سلبيا بمرور الوقت ، ويجب أخذ ذلك فى الاعتبار عند التصميم . - لا تستخدم فوق سطح الأرض ، ويجب مراعاة عدم تخزينها فى العراء لتأثرها بالحرارة وضوء الشمس . - لا تستخدم فى نقل السوائل فى درجات حرارة أعلى من ٦٠م ، مع مراعاة ضغط التشغيل المناسب لكل درجة حرارة للسائل المنقول ، ولا فى نقل الأحماض والقلويات والمذيبات شديدة التركيز . - تتعرض للتلغف عند تلوث التربة بالأحماض والقلويات والمذيبات شديدة التركيز . - يجب ألا يزيد التغير فى قطر الماسورة على (٥٪) تحت تأثير الردم والأحمال الأخرى الواقعة عليها . 	<p>بولى إيثيلين عالي الكثافة (HDPE)</p>

بعض الاعتبارات الفنية الاسترشادية للاستخدام	نوع الماسورة
<p>- تستخدم في خطوط الانحدار فقط ، وفي جميع درجات عدوانية التربة وفي نقل مياه الصرف الصحي دون الحاجة إلى وقاية خاصة مع مراعاة المحاذير التالية :</p> <p>- تتأثر جسامتها ومقاومتها لتحميل الضغوط سلبياً بمرور الوقت ، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند التصميم .</p> <p>- يجب مراعاة عدم تخزينها في العراء لتأثرها بالحرارة وضوء الشمس .</p> <p>- لا تستخدم في نقل السوائل في درجات حرارة أعلى من ٩٠ م° ، ولا في نقل الأحماض والقلويات والمذيبات شديدة التركيز .</p> <p>- تتعرض للتلوث عند تلوث التربة بالأحماض والقلويات والمذيبات شديدة التركيز .</p> <p>- يجب ألا يزيد التغير في قطر الماسورة على (٥٪) تحت تأثير الردم والأحمال الأخرى الواقعة عليها .</p> <p>- تستخدم في شبكات نقل وتوزيع المياه المعكرة والمياه المرشحة ، وفي خطوط الطرد والانحدار ، وفي جميع درجات عدوانية التربة ونقل مياه الشرب والصرف الصحي دون الحاجة إلى وقاية خاصة مع مراعاة المحاذير التالية :</p> <p>- تتأثر جسامتها ومقاومتها لتحميل الضغوط سلبياً بمرور الوقت ، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند التصميم .</p> <p>- لا تستخدم فوق سطح الأرض ، ويراعى عدم تخزينها في العراء لمدة طويلة معرضة لأشعة الشمس .</p> <p>- تتطلب مهارة فنية عالية في إصداق قاع الحفر والتكيب والردم والدمك حولها وفوقها لجميع درجات جسامتها .</p> <p>- لا تستخدم في نقل السوائل في درجات حرارة أعلى من ٩٠ م° ، ولا في نقل الأحماض والقلويات والمذيبات شديدة التركيز .</p> <p>- تتعرض للتلوث عند تلوث التربة بالأحماض والقلويات والمذيبات شديدة التركيز ، وإذا قل الرقم الهيدروجيني (pH) بالتربة عن ٤,٠٠ .</p>	<p>بولي إيثيلين عالي الكثافة ذات الجدارين (السطح الداخلي أملس والخارجي معرج)</p> <p>بوليستر مسلح باللياف الزجاج (GRP)</p>

بعض الاعتبارات الفنية الاسترشادية للاستخدام	نوع الماسورة
<p>- يجب ألا يزيد التغير في قطر الماسورة على (٥٪) تحت تأثير الردم والأحمال الأخرى الواقعة عليها ، وألا تقل جسامه الماسورة عن ٥٠٠٠ نيوتن/م^٢ ويتم زيادتها إلى ١٠٠٠٠ نيوتن/م^٢ أو أكثر طبقاً لطبيعة التربة ونوع التأسيس ومناطق المشروعات خارج أو داخل التجمعات العمرانية ، ويقوم استشاري المشروع بتحديد الجسامه المناسبة عند إعداد مستندات الطرح .</p>	
<p>- تستخدم في الخطوط الرئيسية لنقل وتوزيع المياه العكرة والمياه المرشحة ، وفي خطوط الطرد للصرف الصحي ، وبين الوحدات في محطات معالجة مياه الصرف الصحي .</p> <p>- يلزم التحقق من مدى الحاجة لعمل حماية كاثودية لها طبقاً للظروف المحيطة .</p> <p>- تحتاج إلى وقاية خارجية تبعاً لدرجة عدوانية التربة والمياه الأرضية ، وإلى وقاية داخلية تبعاً لخصائص السائل المنقول .</p> <p>- أقصى انحراف للماسورة عن المجاورة لها تسمح به الرصلات هو درجة واحدة .</p>	<p>خرسانة سابقة الإجهاد (ذات أسطوانة داخلية من الصلب)</p>
<p>- تستخدم في الخطوط الرئيسية لنقل وتوزيع المياه العكرة والمياه المرشحة ، وفي خطوط الطرد للصرف الصحي ، وبين الوحدات في محطات معالجة مياه الصرف الصحي .</p> <p>- يلزم التحقق من مدى الحاجة لعمل حماية كاثودية لها طبقاً للظروف المحيطة .</p> <p>- تحتاج إلى وقاية خارجية تبعاً لدرجة عدوانية التربة والمياه الأرضية ، وإلى وقاية داخلية تبعاً لخصائص السائل المنقول .</p> <p>- أقصى انحراف للماسورة عن المجاورة لها تسمح به الرصلات هو درجة واحدة .</p>	<p>خرسانة سابقة الإجهاد (بدون أسطوانة داخلية)</p>

بعض الاعتبارات الفنية الاسترشادية للاستخدام	نوع الماسورة
<ul style="list-style-type: none"> - تستخدم في خطوط الانحدار فقط التي لا تتعرض لأيّة ضغط داخلية . - تحتاج إلى وقاية خارجية تبعاً للدرجة عدوانية التربة والمياه الأرضية ، وإلى وقاية داخلية تبعاً لمصائص السائل المنقول . - أقصى انحراف للماسورة عن المجاورة لها تسمح به الرصلات هو درجة واحدة . - تستخدم في خطوط الانحدار ، ولا يوصى باستخدامها بوجه عام تحت ضغط . - يلزم التحقق من مدى الحاجة لعمل حماية كاثودية لها طبقاً للظروف المحيطة . - تحتاج إلى وقاية خارجية تبعاً للدرجة عدوانية التربة والمياه الأرضية ، وإلى وقاية داخلية تبعاً لمصائص السائل المنقول . 	<p>خرسانة عادية</p>
<ul style="list-style-type: none"> - أقصى انحراف للماسورة عن المجاورة لها تسمح به الرصلات هو درجة واحدة . - تستخدم في خطوط نقل وشبكات توزيع المياه المعكرة والمياه المرشحة ، وفي خطوط الطرد للصرف الصحي . - يلزم التحقق من مدى الحاجة لعمل حماية كاثودية لها طبقاً للظروف المحيطة . - تحتاج إلى وقاية خارجية تبعاً للدرجة عدوانية التربة والمياه الأرضية ، وإلى وقاية داخلية تبعاً لمصائص السائل المنقول . 	<p>خرسانة مسلحة (ذات أسطوانة داخلية من الصلب أو بدون أسطوانة داخلية)</p>
<ul style="list-style-type: none"> - أقصى انحراف للماسورة عن المجاورة لها تسمح به الرصلات من (١-٣) درجة حسب قطر الماسورة . 	<p>خرسانة (ذات أسطوانة صلب ملفوف حولها حلزونياً سيخ من الصلب)</p>

بعض الاعتبارات الفنية الاسترشادية للاستخدام	نوع الماسورة
<p>- تستخدم في شبكات التغذية وفي الخطوط الرئيسية لتقل وتوزيع المياه المعركة والمياه المرشحة ، وفي خطوط الطرد للصرف الصحي ، وداخل محطات الضخ لمياه معالجة مياه الصرف الصحي ، وبين أجزاء العملية لمطبات المعالجة ، وداخل روافع مياه الشرب ومياه الري للمسحب والطرد وعناصر المرشحات بمحطات تنقية المياه ، وفي الخزانات العالية للتغذية للداخل والخارج والفائض ، وفي عدايات الترع والمصارف وداخل فوارج العدايات أسفل الطرق والسكك الحديدية .</p> <p>- تحتاج إلى الرقابة من السيارات الكهربائية الشاردة بعمل دراسة فنية لتحديد مدى الحاجة للحماية الكاثودية طبقاً للظروف المحيطة .</p> <p>- تحتاج إلى رقابة خارجية تبعاً لدرجة عدوانية التربة والمياه الأرضية ، وإلى رقابة داخلية تبعاً لمخائن السائل المتبول .</p> <p>- في حالة تبطين السطح الداخلي بالمونة الأسمنتية ، يلزم التأكد من سمكها طبقاً للأقطار المختلفة ، والحفاظ عليها من التلف أثناء النقل والمناولة والإتراء والتشوين والتكريب .</p>	<p>زهر مرز (مطيل)</p>
<p>- تستخدم في الخطوط الناقلة لمياه الشرب ومياه الري المعركة ذات الأقطار الكبيرة والضعوط العالية ، وداخل روافع مياه الشرب ومياه الري للمسحب والطرد وعناصر المرشحات بمحطات تنقية المياه ، والاتصال بين الوحدات ، وفي الخزانات العالية للتغذية للداخل والخارج والفائض ، وفي عدايات الترع والمصارف وداخل فوارج العدايات أسفل الطرق والسكك الحديدية .</p> <p>- تحتاج إلى الرقابة من السيارات الكهربائية الشاردة بعمل دراسة فنية لتحديد مدى الحاجة للحماية الكاثودية طبقاً</p>	<p>صلب</p>

بعض الاعتبارات الفنية الاسترشادية للاستخدام	نوع الماسورة
<p>للظروف المحيطة .</p> <p>- تحتاج إلى وقاية خارجية تبعاً للدرجة عدوانية التربة والمياه الأرضية ، وإلى وقاية داخلية تبعاً لمخائص السائل المنقول .</p> <p>- يحتاج لحامها إلى متخصصين في اللحام ومعمدين .</p>	
<p>- تستخدم في خطوط الانحدار فقط التي لا تتعرض لأية ضغط داخلية .</p> <p>- لا تحتاج إلى وقاية خارجية لمسامح درجات عدوانية التربة والمياه الأرضية ، ولا إلى وقاية داخلية لمسامح توصيات السوائل المنقولة .</p> <p>- تقاوم تأثير كافة الأحماض والقلويات ، عدا حمض الهيدروفلوريك .</p> <p>- لا يوصى باستخدامها في أعماق ردم أعلى الماسورة أكبر من أربعة أمتار في حالة الرصلات المرننة ، ولا في حالة الأقطار الأكبر من ٦٠٠ مم .</p> <p>- تحتاج إلى تغليف قطاع المراسير بالكامل بالمخرسانة في حالة استخدام الرصلات الثابتة .</p> <p>- يجب عدم تعريضها إلى المرور الثقيل دون اتخاذ الاحتياطات الفنية اللازمة .</p>	<p>فخار مزيج ذاتياً أو مزيج أو مطلي بالطلاء الملحي</p>

جدول رقم (٣) - درجات عدوانية التربة والمياه الارضية تبعاً لقيم بعض العناصر والعوامل الضارة

درجات عدوانية التربة والمياه الأرضية

شديدة العدوانية (Highly aggressive)		عدوانية (Aggressive)		متوسطة العدوانية (Moderately aggressive)		غير عدوانية (Non - aggressive)		بعض العناصر والعوامل الضارة
المياه الأرضية	التربة	المياه الأرضية	التربة	المياه الأرضية	التربة	المياه الأرضية	التربة	
أكثر من ٥٠٠٠ (جزء في المليون)	أكثر من ٪٢,٠ (بالوزن)	أكثر من ١٠٠٠ إلى ٥٠٠٠ (جزء في المليون)	أكثر من ٪٠:٠٥ إلى ٪٢,٠ (بالوزن)	من ٣٠٠ إلى ١٠٠٠ (جزء في المليون)	من ٪٠,١ إلى ٪٠,٥ (بالوزن)	أقل من ٣٠٠ (جزء في المليون)	أقل من ٪٠,١ (بالوزن)	محتوى الكبريتات (SO ₄)
أكثر من ٢٠٠٠ (جزء في المليون)		أكثر من ١٠٠٠ إلى ٢٠٠٠ (جزء في المليون)		من ١٠٠٠ إلى ٣٠٠ (جزء في المليون)		أقل من ٣٠٠ (جزء في المليون)		محتوى الكلوريدات (Cl)
أقل من ٤,٥		من ٤,٥ إلى ٦,٠		من ٦,١ إلى ٧,٠		من ٧,١ إلى ٨,٠		الرقم الهيدروجيني (pH)
أقل من ١٠٠٠		أقل من ١٥٠٠ إلى ١٠٠٠		من ٣٠٠٠ إلى ١٥٠٠		أكثر من ٣٠٠٠		الممانعة الكهربية للتربة (أوم/سم)

جدول رقم (٤) - طرق الوقاية الواجب اتبعا للسماع الخارجي لاتواع البواسير المختلفة وقطعها الخاصة تبعاً لدرجة عدوانية التربة والمياه الأرضية

درجة عدوانية التربة والمياه الأرضية						نوع الماسورة
شديدة العدوانية (Highly aggressive)	عدوانية (Aggressive)	متوسطة العدوانية (Moderately aggressive)	غير عدوانية (Non - aggressive)	لا تحتاج إلى وقاية	لا تحتاج إلى وقاية	
لا تحتاج إلى وقاية	لا تحتاج إلى وقاية	لا تحتاج إلى وقاية	لا تحتاج إلى وقاية	لا تحتاج إلى وقاية	لا تحتاج إلى وقاية	نوع الماسورة بلاستيك (بولي كلوريد الفينيل غير اللدن) (UPVC)
<p>- في حالة استخدام قطع خاصة من نفس نوع الماسورة فإن القطع الخاصة لا تحتاج إلى وقاية لجميع درجات عدوانية التربة والمياه الأرضية .</p> <p>- في حالة استخدام قطع خاصة من الزهر الرمادي أو المرن ، يجب اتباع نفس نوعية الحماية المقررة للسراير والقطع الخاصة من الزهر المرن (المطيل) وفقاً لدرجة عدوانية التربة والمياه الأرضية ، ثم تغلف بكاملها بعد التركيب والتجارب بعجينة من النوع الماستيك (منتج فطى جاهز) ، وتلف حلزونياً بشرائط من نفس نوع الماستيك تتراكم مع بعضها بمقدار لا يقل عن ٣م أو ١٠/١ من عرض الشرائط أيهما أكبر .</p>						
لا تحتاج إلى وقاية	لا تحتاج إلى وقاية	لا تحتاج إلى وقاية	لا تحتاج إلى وقاية	لا تحتاج إلى وقاية	لا تحتاج إلى وقاية	بولي إيثيلين عالي الكثافة (HDPE)
<p>- في حالة استخدام قطع خاصة من نفس نوع الماسورة فإن القطع الخاصة لا تحتاج إلى وقاية لجميع درجات عدوانية التربة والمياه والأرضية .</p> <p>- في حالة استخدام قطع خاصة من الزهر الرمادي أو المرن ، يجب اتباع نفس نوعية الحماية المقررة للسراير والقطع الخاصة من الزهر المرن (المطيل) وفقاً لدرجة عدوانية التربة والمياه الأرضية ، ثم تغلف بكاملها بعد التركيب والتجارب بعجينة من النوع الماستيك (منتج فطى جاهز) ، وتلف حلزونياً بشرائط من نفس نوع الماستيك تتراكم مع بعضها بمقدار لا يقل عن ٣م أو ١٠/١ من عرض الشرائط أيهما أكبر .</p>						

درجة عدوانية التربة والمياه الأرضية						نوع الماسورة
شديدة العدوانية (Highly aggressive)	عدوانية (Aggressive)	متوسطة العدوانية (Moderately aggressive)	غير عدوانية (Non - aggressive)	لا تحتاج إلى وقاية	لا تحتاج إلى وقاية	
لا تحتاج إلى وقاية	لا تحتاج إلى وقاية	لا تحتاج إلى وقاية	لا تحتاج إلى وقاية	لا تحتاج إلى وقاية	لا تحتاج إلى وقاية	نوع إيثيلين عالي الكثافة ذات الجدارين (السطح الداخلي أملس والخارجي معرج)
<p>- في حالة استخدام قطع خاصة من نفس نوع الماسورة فإن القطع الخاصة لا تحتاج إلى وقاية لجميع درجات عدوانية التربة والمياه الأرضية .</p> <p>- في حالة استخدام قطع خاصة من نفس نوع الماسورة فإن القطع الخاصة لا تحتاج إلى وقاية لجميع درجات عدوانية التربة والمياه الأرضية .</p> <p>- في حالة استخدام الوصلات الميكانيكية للربط بين المراسير ، يتم دهانها بطبقات من طلاء بيتوميني (P.F.4) بسمك لا يقل عن ٤٥٠ ميكرون ولا يسمح باستعمال مخفف من أى نوع ، ثم تغلف الوصلات والسامير بكاملها بعد التركيب والتجارب بعينة من النوع الماستيك (منتج فطى جاهز) ، وتلف حلزونيًا بشرائط من نفس نوعية الماستيك تتراكم مع بعضها بمقدار لا يقل عن ٣٠مم أو ١٠٪ من عرض الشريط أيهما أكبر .</p>						
لا تحتاج إلى وقاية	لا تحتاج إلى وقاية	لا تحتاج إلى وقاية	لا تحتاج إلى وقاية	لا تحتاج إلى وقاية	لا تحتاج إلى وقاية	بوليستر مسلح بألياف الزجاج (GRP)

شديدة العدوانية (Highly aggressive)	عدوانية (Aggressive)	متوسطة العدوانية (Moderately aggressive)	غير عدوانية (Non - aggressive)	نوع الماسورة
<p>تصنع خرسانة التكبسية الخارجية من جسم الماسورة، وخرسانة القمع الخاصة، ومونة الوصلات باستعمال الأسمنت المقاوم للكبريتات ثم تتبع إحدى الطريقتين التاليتين لوقاية السطح الخارجي للماسورة وقطعها الخاصة ، وكذلك وصلاتها بعد التجارب :</p> <p>الاولى : يدهن السطح الخارجي للماسورة وقطعها الخاصة ووصلاتها بثلاث طبقات من طلاء بيتوميني (P.F4) بسمك إجمالي لا يقل عن ٦٠٠ ميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستعمال مخفف من أي نوع ، ثم تغلف الماسورة عند التركيب بغلافين (كمين) من البولي إيثيلين بسمك إجمالي لا يقل عن ٤٠٠ ميكرون .</p>	<p>تصنع خرسانة التكبسية الخارجية من جسم الماسورة، وخرسانة القمع الخاصة، ومونة الوصلات باستعمال الأسمنت المقاوم للكبريتات ثم تتبع إحدى الطريقتين التاليتين لوقاية السطح الخارجي للماسورة وقطعها الخاصة ، وكذلك وصلاتها بعد التجارب :</p> <p>الاولى : يدهن السطح الخارجي للماسورة وقطعها الخاصة ووصلاتها بثلاث طبقات من طلاء بيتوميني (P.F4) بسمك إجمالي لا يقل عن ٤٥٠ ميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستعمال مخفف من أي نوع ، ثم تغلف الماسورة عند التركيب بغلافين (كمين) من البولي إيثيلين بسمك إجمالي لا يقل عن ٤٠٠ ميكرون .</p>	<p>تصنع خرسانة التكبسية الخارجية من جسم الماسورة، وخرسانة القمع الخاصة، ومونة الوصلات باستعمال الأسمنت المقاوم للكبريتات ثم تتبع إحدى الطريقتين التاليتين لوقاية السطح الخارجي للماسورة وقطعها الخاصة ، وكذلك وصلاتها بعد التجارب :</p> <p>الاولى : يدهن السطح الخارجي للماسورة وقطعها الخاصة ووصلاتها بثلاث طبقات من طلاء بيتوميني (P.F4) بسمك إجمالي لا يقل عن ٤٥٠ ميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستعمال مخفف من أي نوع ، ثم تغلف الماسورة عند التركيب بغلاف (كم) من البولي إيثيلين بسمك لا يقل عن ٢٠٠ ميكرون .</p>	<p>تصنع خرسانة التكبسية الخارجية من جسم الماسورة، وخرسانة القمع الخاصة، ومونة الوصلات باستعمال الأسمنت المقاوم للكبريتات ثم تتبع إحدى الطريقتين التاليتين لوقاية السطح الخارجي للماسورة وقطعها الخاصة ، وكذلك وصلاتها بعد التجارب :</p> <p>الاولى : يدهن السطح الخارجي للماسورة وقطعها الخاصة ووصلاتها بثلاث طبقات من طلاء بيتوميني (P.F4) بسمك إجمالي لا يقل عن ٤٥٠ ميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستعمال مخفف من أي نوع ، ثم تغلف الماسورة عند التركيب بغلاف (كم) من البولي إيثيلين بسمك لا يقل عن ٢٠٠ ميكرون .</p>	<p>نوع الماسورة</p> <p>خرسانة سابقة الإجهاد ذات أسطوانة داخلية من الصلب)</p> <p>في جميع الحالات يتم دهان الأجزاء المدنية لنهايات الماسورة والقطع الخاصة بطبقة دهان أولي (براير) من محلول غني بالزنك سمكها لا يقل عن ١٢٥ ميكرون بعد الجفاف عليها طبقة من البولي يوريثان بسمك لا يقل عن ٣٥٠ ميكرون .</p>

درجة عدوانية التربة والمياه الأرضية

نوع الماسورة	شديدة العدوانية (Highly aggressive)	عدوانية (Aggressive)	متوسطة العدوانية (Moderately aggressive)	غير عدوانية (Non - aggressive)
نوع الماسورة خرسانة سابقة الإجهاد (ذات أسطوانة داخلية من الصلب)	مع مراعاة تراكب الأقسام المتتالية على امتداد خط المراسير بمقدار لا يقل عن ١٠ متراً ووصلها بشرائط ذاتية اللصق بعرض لا يقل عن ٥ سم من البولى إيثيلين أو البلاستيك (بولى كلوريد الفيثيل) . الثانية : يغلف السطح الخارجى للماسورة وقطعها الخاصة بإيبوكسى قطران الفحم بسمك لا يقل عن ٦٠٠ ميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستعمال مخفف من أى نوع . ثم تغلف الماسورة عند التركيب بغلافين (كمين) من البولى إيثيلين بسمك لا يقل عن ٤٠٠ ميكرون مع مراعاة تراكب ووصل الأقسام المتتالية كما سبق ذكره .	مع مراعاة تراكب الأقسام المتتالية على امتداد خط المراسير بمقدار لا يقل عن ١٠ متراً ووصلها بشرائط ذاتية اللصق بعرض لا يقل عن ٥ سم من البولى إيثيلين أو البلاستيك (بولى كلوريد الفيثيل) . الثانية : يغلف السطح الخارجى للماسورة وقطعها الخاصة بإيبوكسى قطران الفحم بسمك لا يقل عن ٤٥٠ ميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستعمال مخفف من أى نوع . ثم تغلف الماسورة عند التركيب بغلافين (كمين) من البولى إيثيلين بسمك إجمالي لا يقل عن ٤٠٠ ميكرون مع مراعاة تراكب ووصل الأقسام المتتالية كما سبق ذكره .	مع مراعاة تراكب الأقسام المتتالية على امتداد خط المراسير بمقدار لا يقل عن ١٠ متراً ووصلها بشرائط ذاتية اللصق بعرض لا يقل عن ٥ سم من البولى إيثيلين أو البلاستيك (بولى كلوريد الفيثيل) . الثانية : يغلف السطح الخارجى للماسورة وقطعها الخاصة بإيبوكسى قطران الفحم بسمك لا يقل عن ٤٥٠ ميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستعمال مخفف من أى نوع . ثم تغلف الماسورة عند التركيب بغلاف (كم) من البولى إيثيلين بسمك لا يقل عن ٢٠٠ ميكرون مع مراعاة تراكب ووصل الأقسام المتتالية كما سبق ذكره .	مع مراعاة تراكب الأقسام المتتالية على امتداد خط المراسير بمقدار لا يقل عن ١٠ متراً ووصلها بشرائط ذاتية اللصق بعرض لا يقل عن ٥ سم من البولى إيثيلين أو البلاستيك (بولى كلوريد الفيثيل) . الثانية : يغلف السطح الخارجى للماسورة وقطعها الخاصة بإيبوكسى قطران الفحم بسمك لا يقل عن ٤٥٠ ميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستعمال مخفف من أى نوع . ثم تغلف الماسورة عند التركيب بغلاف (كم) من البولى إيثيلين بسمك لا يقل عن ٢٠٠ ميكرون مع مراعاة تراكب ووصل الأقسام المتتالية كما سبق ذكره .

درجة عدوانية التربة والمياه الأرضية

نوع الماسورة	شديدة العدوانية (Highly aggressive)	عدوانية (Aggressive)	متوسطة العدوانية (Moderately aggressive)	غير عدوانية (Non - aggressive)
نوع الماسورة خرسانة سابقة الإجهاد (بدون أسطوانة داخلية)	مع مراعاة تراكب الأكام المتعالية على امتداد خط المراسير بحدود لا يقل عن ١٠ متراً ووصلها بشرائط ذاتية اللصق بعرض لا يقل عن ٥ سم من البولى إيثيلين أو البلاستيك (بولى كلوريد الفينيل) . الثانية : يغلف السطح الخارجى للماسورة وقطعها الخاصة بإيوكسي قطران الفحم بسمك لا يقل عن ٦٠٠ ميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستعمال مخفف من أى نوع . ثم تغلف الماسورة عند التركيب بغلافين (كسین) من البولى إيثيلين بسمك إجمالي لا يقل عن ٤٠٠ ميكرون مع مراعاة تراكب ووصل الأكام المتعالية كما سبق ذكره .	مع مراعاة تراكب الأكام المتعالية على امتداد خط المراسير بحدود لا يقل عن ١٠ متراً ووصلها بشرائط ذاتية اللصق بعرض لا يقل عن ٥ سم من البولى إيثيلين أو البلاستيك (بولى كلوريد الفينيل) . الثانية : يغلف السطح الخارجى للماسورة وقطعها الخاصة بإيوكسي قطران الفحم بسمك لا يقل عن ٤٥٠ ميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستعمال مخفف من أى نوع . ثم تغلف الماسورة عند التركيب بغلافين (كسین) من البولى إيثيلين بسمك إجمالي لا يقل عن ٤٠٠ ميكرون مع مراعاة تراكب ووصل الأكام المتعالية كما سبق ذكره .	مع مراعاة تراكب الأكام المتعالية على امتداد خط المراسير بحدود لا يقل عن ١٠ متراً ووصلها بشرائط ذاتية اللصق بعرض لا يقل عن ٥ سم من البولى إيثيلين أو البلاستيك (بولى كلوريد الفينيل) . الثانية : يغلف السطح الخارجى للماسورة وقطعها الخاصة بإيوكسي قطران الفحم بسمك لا يقل عن ٤٥٠ ميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستعمال مخفف من أى نوع . ثم تغلف الماسورة عند التركيب بغلاف (كم) من البولى إيثيلين بسمك لا يقل عن ٢٠٠ ميكرون مع مراعاة تراكب ووصل الأكام المتعالية كما سبق ذكره .	مع مراعاة تراكب الأكام المتعالية على امتداد خط المراسير بحدود لا يقل عن ١٠ متراً ووصلها بشرائط ذاتية اللصق بعرض لا يقل عن ٥ سم من البولى إيثيلين أو البلاستيك (بولى كلوريد الفينيل) . الثانية : يغلف السطح الخارجى للماسورة وقطعها الخاصة بإيوكسي قطران الفحم بسمك لا يقل عن ٤٥٠ ميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستعمال مخفف من أى نوع . ثم تغلف الماسورة عند التركيب بغلاف (كم) من البولى إيثيلين بسمك لا يقل عن ٢٠٠ ميكرون مع مراعاة تراكب ووصل الأكام المتعالية كما سبق ذكره .
في جميع الحالات يتم دهان الأجزاء المعدنية لنهايات الماسورة والقطع الخاصة بطبقة دهان أولي (برايمر) من محلول غني بالزنك سمكها لا يقل عن ١٢٥ ميكرون بعد الجفاف تليها طبقة من البولى يورثان بسمك لا يقل عن ٣٥٠ ميكرون .				

درجة عدوانية التربة والمياه الأرضية				نوع الماسورة
شديدة العدوانية (Highly aggressive)	عدوانية (Aggressive)	متوسطة العدوانية (Moderately aggressive)	غير عدوانية (Non - aggressive)	
تصنع خرسانة التكمسية الخارجية من جسم الماسورة، وخرسانة القمع الخاصة، ومونة الوصلات باستعمال الأسمنت المقاوم للكبريتات ثم تتبع إحدى الطريقتين التاليتين لوقاية السطح الخارجي للماسورة وقطعها الخاصة ، وكذلك وصلاتها بعد التجارب :	تصنع خرسانة التكمسية الخارجية من جسم الماسورة، وخرسانة القمع الخاصة، ومونة الوصلات باستعمال الأسمنت المقاوم للكبريتات ثم تتبع إحدى الطريقتين التاليتين لوقاية السطح الخارجي للماسورة وقطعها الخاصة ، وكذلك وصلاتها بعد التجارب :	تصنع خرسانة التكمسية الخارجية من جسم الماسورة، وخرسانة القمع الخاصة، ومونة الوصلات باستعمال الأسمنت المقاوم للكبريتات ثم تتبع إحدى الطريقتين التاليتين لوقاية السطح الخارجي للماسورة وقطعها الخاصة ، وكذلك وصلاتها بعد التجارب :	تصنع خرسانة التكمسية الخارجية من جسم الماسورة، وخرسانة القمع الخاصة، ومونة الوصلات باستعمال الأسمنت المقاوم للكبريتات ثم تتبع إحدى الطريقتين التاليتين لوقاية السطح الخارجي للماسورة وقطعها الخاصة ، وكذلك وصلاتها بعد التجارب :	خرسانة مسلحة ذات أسطوانة داخلية من الصلب)
الاولى : يدهن السطح الخارجي للماسورة وقطعها الخاصة ووصلاتها بثلاث طبقات من طلاء بيتوميني (P.F4) بسمك إجمالي لا يقل عن ٦٠٠ ميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستعمال مخفف من أي نوع ، ثم تغلف الماسورة عند التركيب بغلافين (كمين) من البرولى إثيلين بسمك إجمالي لا يقل عن ٤٠٠ ميكرون .	الاولى : يدهن السطح الخارجي للماسورة وقطعها الخاصة ووصلاتها بثلاث طبقات من طلاء بيتوميني (P.F4) بسمك إجمالي لا يقل عن ٤٥٠ ميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستعمال مخفف من أي نوع ، ثم تغلف الماسورة عند التركيب بغلافين (كمين) من البرولى إثيلين بسمك إجمالي لا يقل عن ٤٠٠ ميكرون .	الاولى : يدهن السطح الخارجي للماسورة وقطعها الخاصة ووصلاتها بثلاث طبقات من طلاء بيتوميني (P.F4) بسمك إجمالي لا يقل عن ٤٥٠ ميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستعمال مخفف من أي نوع ، ثم تغلف الماسورة عند التركيب بغلاف (كم) من البرولى إثيلين بسمك لا يقل عن ٢٠٠ ميكرون .	الاولى : يدهن السطح الخارجي للماسورة وقطعها الخاصة ووصلاتها بثلاث طبقات من طلاء بيتوميني (P.F4) بسمك إجمالي لا يقل عن ٤٥٠ ميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستعمال مخفف من أي نوع ، ثم تغلف الماسورة عند التركيب بغلاف (كم) من البرولى إثيلين بسمك لا يقل عن ٢٠٠ ميكرون .	
في جميع الحالات يتم دهان الأجزاء المدنية لنهايات الماسورة والقطع الخاصة بطبقة دهان (براير) من محلول غنى بازنك سمكها لا يقل عن ١٢٥ ميكرون بعد الجفاف عليها طبقة من البرولى يورشان بسمك لا يقل عن ٣٥٠ ميكرون .				

درجة عدوانية التربة والمياه الأرضية

شديدة العدوانية (Highly aggressive)	عدوانية (Aggressive)	متوسطة العدوانية (Moderately aggressive)	غير عدوانية (Non - aggressive)	نوع الماسورة
<p>مع مراعاة تراكب الأكام المتتالية على امتداد خط المراسير بحدود لا يقل عن ١٠ متراً ووصلها بشرائط ذاتية اللصق بعرض لا يقل عن ٥ سم من البولى إيثيلين أو البلاستيك (بولى كلوريد الفينيل) .</p> <p>الثانية : يغلف السطح الخارجى للماسورة وقطعها الخاصة بإيوكسي قطران الفحم بسمك لا يقل عن ٦٠٠ ميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستعمال مخفف من أى نوع .</p> <p>ثم تغلف الماسورة عند التركيب بغلافين (كسین) من البولى إيثيلين بسمك إجمالي لا يقل عن ٤٠٠ ميكرون مع مراعاة تراكب ووصل الأكام المتتالية كما سبق ذكره .</p>	<p>مع مراعاة تراكب الأكام المتتالية على امتداد خط المراسير بحدود لا يقل عن ١٠ متراً ووصلها بشرائط ذاتية اللصق بعرض لا يقل عن ٥ سم من البولى إيثيلين أو البلاستيك (بولى كلوريد الفينيل) .</p> <p>الثانية : يغلف السطح الخارجى للماسورة وقطعها الخاصة بإيوكسي قطران الفحم بسمك لا يقل عن ٤٥٠ ميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستعمال مخفف من أى نوع .</p> <p>ثم تغلف الماسورة عند التركيب بغلافين (كسین) من البولى إيثيلين بسمك إجمالي لا يقل عن ٤٠٠ ميكرون مع مراعاة تراكب ووصل الأكام المتتالية كما سبق ذكره .</p>	<p>مع مراعاة تراكب الأكام المتتالية على امتداد خط المراسير بحدود لا يقل عن ١٠ متراً ووصلها بشرائط ذاتية اللصق بعرض لا يقل عن ٥ سم من البولى إيثيلين أو البلاستيك (بولى كلوريد الفينيل) .</p> <p>الثانية : يغلف السطح الخارجى للماسورة وقطعها الخاصة بإيوكسي قطران الفحم بسمك لا يقل عن ٤٥٠ ميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستعمال مخفف من أى نوع .</p> <p>ثم تغلف الماسورة عند التركيب بغلاف (كم) من البولى إيثيلين بسمك لا يقل عن ٢٠٠ ميكرون مع مراعاة تراكب ووصل الأكام المتتالية كما سبق ذكره .</p>	<p>مع مراعاة تراكب الأكام المتتالية على امتداد خط المراسير بحدود لا يقل عن ١٠ متراً ووصلها بشرائط ذاتية اللصق بعرض لا يقل عن ٥ سم من البولى إيثيلين أو البلاستيك (بولى كلوريد الفينيل) .</p> <p>الثانية : يغلف السطح الخارجى للماسورة وقطعها الخاصة بإيوكسي قطران الفحم بسمك لا يقل عن ٤٥٠ ميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستعمال مخفف من أى نوع .</p> <p>ثم تغلف الماسورة عند التركيب بغلاف (كم) من البولى إيثيلين بسمك لا يقل عن ٢٠٠ ميكرون مع مراعاة تراكب ووصل الأكام المتتالية كما سبق ذكره .</p>	<p>نوع الماسورة</p> <p>خرسانة مسلحة (ذات أسطوانة داخلية من الصلب)</p>

درجة عدوانية التربة والمياه الأرضية

نوع الماسورة	غير عدوانية (Non - aggressive)	متوسطة العدوانية (Moderately aggressive)	عدوانية (Aggressive)	شديدة العدوانية (Highly aggressive)
نوع الماسورة	تصنع خرسانة جسم الماسورة، وخرسانة القطع الخاصة، ومونة الرصلات باستعمالات الأسمنت المقاوم للكبريتات ثم تتبج إحدى الطريقتين التاليتين لوقاية السطح الخارجي للماسورة وقطعها الخاصة ، وكذلك وصلاتها بعد التجارب :	تصنع خرسانة جسم الماسورة، وخرسانة القطع الخاصة، ومونة الرصلات باستعمالات الأسمنت المقاوم للكبريتات ثم تتبج إحدى الطريقتين التاليتين لوقاية السطح الخارجي للماسورة وقطعها الخاصة ، وكذلك وصلاتها بعد التجارب :	تصنع خرسانة جسم الماسورة، وخرسانة القطع الخاصة، ومونة الرصلات باستعمالات الأسمنت المقاوم للكبريتات ثم تتبج إحدى الطريقتين التاليتين لوقاية السطح الخارجي للماسورة وقطعها الخاصة ، وكذلك وصلاتها بعد التجارب :	تصنع خرسانة جسم الماسورة، وخرسانة القطع الخاصة، ومونة الرصلات باستعمالات الأسمنت المقاوم للكبريتات ثم تتبج إحدى الطريقتين التاليتين لوقاية السطح الخارجي للماسورة وقطعها الخاصة ، وكذلك وصلاتها بعد التجارب :
	٢٠٠ ميكرون .	٢٠٠ ميكرون .	٤٥٠ ميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستعمال مخفف من أي نوع ، ثم تغلف الماسورة عند التركيب بفلاين (كم) من البولي إثيلين بسمك لا يقل عن ٢٠٠ ميكرون .	٤٠٠ ميكرون .
خرسانة عادية أو خرسانة مسلحة (بدون أسطوانة داخلية)	٢٠٠ ميكرون .	٢٠٠ ميكرون .	٤٥٠ ميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستعمال مخفف من أي نوع ، ثم تغلف الماسورة عند التركيب بفلاين (كم) من البولي إثيلين بسمك لا يقل عن ٢٠٠ ميكرون .	٤٠٠ ميكرون .

في جميع الحالات يتم دهان الأجزاء المعدنية لنهايات الماسورة والقطع الخاصة بطبقة دهان أولي (براير) من محلول غني بالزنك سمكها لا يقل عن ١٢٥ ميكرون بعد الجفاف تليها طبقة من البولي يوريثان بسمك لا يقل عن ٣٥٠ ميكرون .

درجة عدوانية التربة والمياه الأرضية

نوع الماسورة	شديدة العدوانية (Highly aggressive)	عدوانية (Aggressive)	متوسطة العدوانية (Moderately aggressive)	غير عدوانية (Non - aggressive)
نوع الماسورة خرسانة عادية أو خرسانة مسلحة (بدون أسطوانة داخلية)	مع مراعاة تراكب الأكام المتعالية على امتداد خط المراسير بحدود لا يقل عن ١٠ متراً ووصلها بشرائط ذاتية اللصق بعرض لا يقل عن ٥ سم من البولى إيثيلين أو البلاستيك (بولى كلوريد الفينيل) . الثانية : يغلف السطح الخارجى للماسورة وقطعها الخاصة بإيوكسي قطران الفحم بسمك لا يقل عن ٦٠٠ ميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستعمال مخفف من أى نوع . ثم تغلف الماسورة عند التركيب بغلافين (كسيتين) من البولى إيثيلين بسمك إجمالي لا يقل عن ٤٠٠ ميكرون مع مراعاة تراكب ووصل الأكام المتعالية كما سبق ذكره .	مع مراعاة تراكب الأكام المتعالية على امتداد خط المراسير بحدود لا يقل عن ١٠ متراً ووصلها بشرائط ذاتية اللصق بعرض لا يقل عن ٥ سم من البولى إيثيلين أو البلاستيك (بولى كلوريد الفينيل) . الثانية : يغلف السطح الخارجى للماسورة وقطعها الخاصة بإيوكسي قطران الفحم بسمك لا يقل عن ٤٥٠ ميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستعمال مخفف من أى نوع . ثم تغلف الماسورة عند التركيب بغلافين (كسيتين) من البولى إيثيلين بسمك إجمالي لا يقل عن ٤٠٠ ميكرون مع مراعاة تراكب ووصل الأكام المتعالية كما سبق ذكره .	مع مراعاة تراكب الأكام المتعالية على امتداد خط المراسير بحدود لا يقل عن ١٠ متراً ووصلها بشرائط ذاتية اللصق بعرض لا يقل عن ٥ سم من البولى إيثيلين أو البلاستيك (بولى كلوريد الفينيل) . الثانية : يغلف السطح الخارجى للماسورة وقطعها الخاصة بإيوكسي قطران الفحم بسمك لا يقل عن ٤٥٠ ميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستعمال مخفف من أى نوع . ثم تغلف الماسورة عند التركيب بغلاف (كم) من البولى إيثيلين بسمك لا يقل عن ٢٠٠ ميكرون مع مراعاة تراكب ووصل الأكام المتعالية كما سبق ذكره .	مع مراعاة تراكب الأكام المتعالية على امتداد خط المراسير بحدود لا يقل عن ١٠ متراً ووصلها بشرائط ذاتية اللصق بعرض لا يقل عن ٥ سم من البولى إيثيلين أو البلاستيك (بولى كلوريد الفينيل) . الثانية : يغلف السطح الخارجى للماسورة وقطعها الخاصة بإيوكسي قطران الفحم بسمك لا يقل عن ٤٥٠ ميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستعمال مخفف من أى نوع . ثم تغلف الماسورة عند التركيب بغلاف (كم) من البولى إيثيلين بسمك لا يقل عن ٢٠٠ ميكرون مع مراعاة تراكب ووصل الأكام المتعالية كما سبق ذكره .

شديدة العدوانية (Highly aggressive)	عدوانية (Aggressive)	متوسطة العدوانية (Moderately aggressive)	غير عدوانية (Non - aggressive)	نوع الماسورة
<p>تصنع خرسانة التكبسية الخارجية من جسم الماسورة، وخرسانة القمع الخاصة، ومونة الوصلات باستعمال الأسمنت المقاوم للكبريتات ثم تتبع إحدى الطريقتين التاليتين لوقاية السطح الخارجي للماسورة وقطعها الخاصة ، وكذلك وصلاتها بعد التجارب :</p> <p>الأولي : يدهن السطح الخارجي للماسورة وقطعها الخاصة ووصلاتها بثلاث طبقات من طلاء بيتوميني (P.F4) بسمك إجمالي لا يقل عن ٦٠٠ ميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستعمال مخفف من أي نوع ، ثم تغلف الماسورة عند التركيب بغلافين (كمين) من البرولى إثيلين بسمك إجمالي لا يقل عن ٤٠٠ ميكرون .</p>	<p>تصنع خرسانة التكبسية الخارجية من جسم الماسورة، وخرسانة القمع الخاصة، ومونة الوصلات باستعمال الأسمنت المقاوم للكبريتات ثم تتبع إحدى الطريقتين التاليتين لوقاية السطح الخارجي للماسورة وقطعها الخاصة ، وكذلك وصلاتها بعد التجارب :</p> <p>الأولي : يدهن السطح الخارجي للماسورة وقطعها الخاصة ووصلاتها بثلاث طبقات من طلاء بيتوميني (P.F4) بسمك إجمالي لا يقل عن ٤٥٠ ميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستعمال مخفف من أي نوع ، ثم تغلف الماسورة عند التركيب بغلافين (كمين) من البرولى إثيلين بسمك إجمالي لا يقل عن ٤٠٠ ميكرون .</p>	<p>تصنع خرسانة التكبسية الخارجية من جسم الماسورة، وخرسانة القمع الخاصة، ومونة الوصلات باستعمال الأسمنت المقاوم للكبريتات ثم تتبع إحدى الطريقتين التاليتين لوقاية السطح الخارجي للماسورة وقطعها الخاصة ، وكذلك وصلاتها بعد التجارب :</p> <p>الأولي : يدهن السطح الخارجي للماسورة وقطعها الخاصة ووصلاتها بثلاث طبقات من طلاء بيتوميني (P.F4) بسمك إجمالي لا يقل عن ٤٥٠ ميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستعمال مخفف من أي نوع ، ثم تغلف الماسورة عند التركيب بغلاف (كم) من البرولى إثيلين بسمك لا يقل عن ٢٠٠ ميكرون .</p>	<p>تصنع خرسانة التكبسية الخارجية من جسم الماسورة، وخرسانة القمع الخاصة، ومونة الوصلات باستعمال الأسمنت المقاوم للكبريتات ثم تتبع إحدى الطريقتين التاليتين لوقاية السطح الخارجي للماسورة وقطعها الخاصة ، وكذلك وصلاتها بعد التجارب :</p> <p>الأولي : يدهن السطح الخارجي للماسورة وقطعها الخاصة ووصلاتها بثلاث طبقات من طلاء بيتوميني (P.F4) بسمك إجمالي لا يقل عن ٤٥٠ ميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستعمال مخفف من أي نوع ، ثم تغلف الماسورة عند التركيب بغلاف (كم) من البرولى إثيلين بسمك لا يقل عن ٢٠٠ ميكرون .</p>	<p>نوع الماسورة</p> <p>خرسانة</p> <p>ذات أسطوانة صلب</p> <p>ملفوف حولها حلزونيا</p> <p>سيخ من الصلب)</p>

درجة عدوانية التربة والمياه الأرضية

نوع الماسورة	شديدة العدوانية (Highly aggressive)	عدوانية (Aggressive)	متوسطة العدوانية (Moderately aggressive)	غير عدوانية (Non - aggressive)	نوع الماسورة
	مع مراعاة تراكب الأكام المتعالية على امتداد خط المراسير بحدود لا يقل عن ١٠ متراً ووصلها بشرائط ذاتية اللصق يعرض لا يقل عن ٥ سم من البولوى إيثيلين أو البلاستيك (بولوى كلوريد الفينيل) . الثانية : يغلف السطح الخارجي للماسورة وقطعها الخاصة بإيوكسي قطران الفحم بسمك لا يقل عن ٦٠٠ ميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستعمال مخفف من أى نوع . ثم تغلف الماسورة عند التركيب بغلافين (كسين) من البولوى إيثيلين بسمك إجمالي لا يقل عن ٤٠٠ ميكرون مع مراعاة تراكب ووصل الأكام المتعالية كما سبق ذكره .	مع مراعاة تراكب الأكام المتعالية على امتداد خط المراسير بحدود لا يقل عن ١٠ متراً ووصلها بشرائط ذاتية اللصق يعرض لا يقل عن ٥ سم من البولوى إيثيلين أو البلاستيك (بولوى كلوريد الفينيل) . الثانية : يغلف السطح الخارجي للماسورة وقطعها الخاصة بإيوكسي قطران الفحم بسمك لا يقل عن ٤٥٠ ميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستعمال مخفف من أى نوع . ثم تغلف الماسورة عند التركيب بغلافين (كسين) من البولوى إيثيلين بسمك إجمالي لا يقل عن ٤٠٠ ميكرون مع مراعاة تراكب ووصل الأكام المتعالية كما سبق ذكره .	مع مراعاة تراكب الأكام المتعالية على امتداد خط المراسير بحدود لا يقل عن ١٠ متراً ووصلها بشرائط ذاتية اللصق يعرض لا يقل عن ٥ سم من البولوى إيثيلين أو البلاستيك (بولوى كلوريد الفينيل) . الثانية : يغلف السطح الخارجي للماسورة وقطعها الخاصة بإيوكسي قطران الفحم بسمك لا يقل عن ٤٥٠ ميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستعمال مخفف من أى نوع . ثم تغلف الماسورة عند التركيب بغلاف (كم) من البولوى إيثيلين بسمك لا يقل عن ٢٠٠ ميكرون مع مراعاة تراكب ووصل الأكام المتعالية كما سبق ذكره .	مع مراعاة تراكب الأكام المتعالية على امتداد خط المراسير بحدود لا يقل عن ١٠ متراً ووصلها بشرائط ذاتية اللصق يعرض لا يقل عن ٥ سم من البولوى إيثيلين أو البلاستيك (بولوى كلوريد الفينيل) . الثانية : يغلف السطح الخارجي للماسورة وقطعها الخاصة بإيوكسي قطران الفحم بسمك لا يقل عن ٤٥٠ ميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستعمال مخفف من أى نوع . ثم تغلف الماسورة عند التركيب بغلاف (كم) من البولوى إيثيلين بسمك لا يقل عن ٢٠٠ ميكرون مع مراعاة تراكب ووصل الأكام المتعالية كما سبق ذكره .	نوع الماسورة خرسانة ذات أسطوانة صلب ملفوف حولها حلزونية سيخ من الصلب)

درجة عدوانية التربة والمياه الأرضية				نوع الماسورة
شديدة العدوانية (Highly aggressive)	عدوانية (Aggressive)	متوسطة العدوانية (Moderately aggressive)	غير عدوانية (Non - aggressive)	
تتبع إحدى الطرق التالية لرقابة السطح الخارجي للماسورة والقطع الخاصة ، وكذلك الوصلات بعد التجارب ، ثم تغلف الماسورة عند التركيب بفلاطين (كمين) من البولي إثيلين بسمك إجمالي لا يقل عن ٤٠٠ ميكرون مع مراعاة تراكب الأقسام المتتالية كما سبق ذكره . الأول: يدهن السطح الخارجي بحلوق غني بالزنك بسمك لا يقل عن ١٢٥ ميكرون بعد الجفاف ثم يطبقين من طلاء بيتوميني (P.F.4) بسمك إجمالي لا يقل عن ٨٥٠ ميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستعمال مخفف من أي نوع .	تتبع إحدى الطرق التالية لرقابة السطح الخارجي للماسورة والقطع الخاصة ، وكذلك الوصلات بعد التجارب ، ثم تغلف الماسورة عند التركيب بفلاطين (كمين) من البولي إثيلين بسمك إجمالي لا يقل عن ٤٠٠ ميكرون مع مراعاة تراكب الأقسام المتتالية كما سبق ذكره . الأول: يدهن السطح الخارجي بحلوق غني بالزنك بسمك لا يقل عن ١٢٥ ميكرون بعد الجفاف ثم يطبقين من طلاء بيتوميني (P.F.4) بسمك إجمالي لا يقل عن ٧٠٠ ميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستعمال مخفف من أي نوع .	تتبع إحدى الطرق التالية لرقابة السطح الخارجي للماسورة والقطع الخاصة ، وكذلك الوصلات بعد التجارب ، ثم تغلف الماسورة عند التركيب بفلاطين (كم) من البولي إثيلين بسمك لا يقل عن ٢٠٠ ميكرون مع مراعاة تراكب الأقسام المتتالية كما سبق ذكره . الأول: يدهن السطح الخارجي بحلوق غني بالزنك بسمك لا يقل عن ١٢٥ ميكرون بعد الجفاف ثم يطبقين من طلاء بيتوميني (P.F.4) بسمك إجمالي لا يقل عن ٧٠٠ ميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستعمال مخفف من أي نوع .	تتبع إحدى الطرق التالية لرقابة السطح الخارجي للماسورة والقطع الخاصة ، وكذلك الوصلات بعد التجارب ، ثم تغلف الماسورة عند التركيب بفلاطين (كم) من البولي إثيلين بسمك لا يقل عن ٢٠٠ ميكرون مع مراعاة تراكب الأقسام المتتالية كما سبق ذكره . الأول: يدهن السطح الخارجي بحلوق غني بالزنك بسمك لا يقل عن ١٢٥ ميكرون بعد الجفاف ثم يطبقين من طلاء بيتوميني (P.F.4) بسمك إجمالي لا يقل عن ٧٠٠ ميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستعمال مخفف من أي نوع .	زهر من (مطيل)

درجة عدوانية التربة والمياه الأرضية

نوع الماسورة	غير عدوانية (Non - aggressive)	متوسطة العدوانية (Moderately aggressive)	عدوانية (Aggressive)	شديدة العدوانية (Highly aggressive)
نوع الماسورة زهر من (مطيل)	<p>الثانية : يدمن السطح الخارجي بثلاث طبقات من الإيوكسي بسمك إجمالي لا يقل عن ٣٧٥ ميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستعمال مخفف من أى نوع .</p> <p>الثالثة : يدمن السطح الخارجي بالبلاستيك (بولي كلوريد الفينيل) بسمك إجمالي لا يقل عن ٣٧٥ ميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستعمال مخفف من أى نوع .</p>	<p>الثانية : يدمن السطح الخارجي بثلاث طبقات من الإيوكسي بسمك إجمالي لا يقل عن ٣٧٥ ميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستعمال مخفف من أى نوع .</p> <p>الثالثة : يدمن السطح الخارجي بالبلاستيك (بولي كلوريد الفينيل) بسمك إجمالي لا يقل عن ٣٧٥ ميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستعمال مخفف من أى نوع .</p>	<p>الثانية : يدمن السطح الخارجي بثلاث طبقات من الإيوكسي بسمك إجمالي لا يقل عن ٤٥٠ ميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستعمال مخفف من أى نوع .</p> <p>الثالثة : يدمن السطح الخارجي بالبلاستيك (بولي كلوريد الفينيل) بسمك إجمالي لا يقل عن ٤٥٠ ميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستعمال مخفف من أى نوع .</p>	<p>الثانية : يدمن السطح الخارجي بثلاث طبقات من الإيوكسي بسمك إجمالي لا يقل عن ٤٥٠ ميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستعمال مخفف من أى نوع .</p> <p>الثالثة : يدمن السطح الخارجي بالبلاستيك (بولي كلوريد الفينيل) بسمك إجمالي لا يقل عن ٤٥٠ ميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستعمال مخفف من أى نوع .</p>
	<p>تتبع إحدى الطريقتين التاليتين لرقاية السطح الخارجي للماسورة والقطع الخاصة ، وكذلك الرصلات بعد التجارب ، ثم تغلف الماسورة عند التركيب بخلاف (كم) من البرلى إثاين بسمك لا يقل عن ٢٠٠ ميكرون مع مراعاة تراكب الأكام التالية كما سبق ذكره .</p>	<p>تتبع إحدى الطريقتين التاليتين لرقاية السطح الخارجي للماسورة والقطع الخاصة ، وكذلك الرصلات بعد التجارب ، ثم تغلف الماسورة عند التركيب بخلاف (كم) من البرلى إثاين بسمك لا يقل عن ٢٠٠ ميكرون مع مراعاة تراكب الأكام التالية كما سبق ذكره .</p>	<p>تتبع إحدى الطريقتين التاليتين لرقاية السطح الخارجي للماسورة والقطع الخاصة ، وكذلك الرصلات بعد التجارب ، ثم تغلف الماسورة عند التركيب بخلاف (كمين) بسمك إجمالي لا يقل عن ٤٠٠ ميكرون مع مراعاة تراكب الأكام التالية كما سبق ذكره .</p>	<p>تتبع إحدى الطريقتين المذكورتين في حالة التربة العدوانية ، مع زيادة السمك الإجمالي للمعان إلى ٤٥٠ ميكرون بعد الجفاف ، ثم تغلف الماسورة عند التركيب بخلاف (كمين) بسمك إجمالي لا يقل عن ٤٠٠ ميكرون مع مراعاة تراكب الأكام التالية كما سبق ذكره .</p>

صلب

درجة عدوانية التربة والمياه الأرضية

شديدة العدوانية (Highly aggressive)	عدوانية (Aggressive)	متوسطة العدوانية (Moderately aggressive)	غير عدوانية (Non - aggressive)	نوع الماسورة
	<p>الأولى : يدهن السطح الخارجى بثلاث طبقات من الإيبوكسى بسمك إجمالى لا يقل عن ٣٧٥ ميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستخدام مخفف من أى نوع .</p> <p>الثانية : يدهن السطح الخارجى بالبلاستيك (بولى كلوريد الفينيل) بسمك لا يقل عن ٣٧٥ ميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستخدام مخفف من أى نوع .</p>	<p>الأولى : يدهن السطح الخارجى بثلاث طبقات من الإيبوكسى بسمك إجمالى لا يقل عن ٣٧٥ ميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستخدام مخفف من أى نوع .</p> <p>الثانية : يدهن السطح الخارجى بالبلاستيك (بولى كلوريد الفينيل) بسمك لا يقل عن ٣٧٥ ميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستخدام مخفف من أى نوع .</p>	<p>الأولى : يدهن السطح الخارجى بثلاث طبقات من الإيبوكسى بسمك إجمالى لا يقل عن ٣٧٥ ميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستخدام مخفف من أى نوع .</p> <p>الثانية : يدهن السطح الخارجى بالبلاستيك (بولى كلوريد الفينيل) بسمك لا يقل عن ٣٧٥ ميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستخدام مخفف من أى نوع .</p>	صلب
<p>- فى جميع الحالات يتم تنظيف وتجهيز السطح الخارجى بإحدى طرق السفع قبل البدء فى عملية الرقاية .</p> <p>- فى حالة استخدام الرصلات الميكانيكية أو الفلاشات للوصل بين المراسير ، يتم تغليف الرصلات أو الفلاشات والسمير بعد التجارب بعمامة من نوع الماستيك (منتج فطى جامن) ثم تلف حلزونياً بشرائط من نفس نوع الماستيك تتراكب مع بعضها بقطر لا يقل عن ٥٠٪ أو يتم تغليفها بانها حلزونياً بشرائط ذاتية اللصق من البولى إيثيلين أو البلاستيك (بولى كلوريد الفينيل) بسمك لا يقل عن ١٠٠ ميكرون ، تتراكب مع بعضها بقطر لا يقل عن ٥٠٪ .</p>				

درجة عدوانية التربة والمياه الأرضية				نوع الماسورة
شديدة العدوانية (Highly aggressive)	عدوانية (Aggressive)	متوسطة العدوانية (Moderately aggressive)	غير عدوانية (Non - aggressive)	
لا تحتاج إلى وقاية	لا تحتاج إلى وقاية	لا تحتاج إلى وقاية	لا تحتاج إلى وقاية	فخار مزيج ذاتيا أو مزيج أو مطلق بالعلاء الملحي
<p>في حالة استخدام وصلات اللحام من مونة الأسمنت والرمل ، يجب أن يستخدم الأسمنت المقاوم للكبريتات ، ثم تغلف الوصلات بعد التركيب والتجارب بحسب بيترمين ساخن داخل صناديق بسمك لا يقل عن ٢ سم .</p>				

جدول رقم (٥)
طرق الوقاية الواجب اتباعها للسطح الداخلى لاتواع البواسير المختلفة تبعاً لنوع السائل المنقول

نوع السائل المنقول		نوع الماسورة
مياه الصرف الصحي	مياه الشرب	
لا تحتاج إلى وقاية	لا تحتاج إلى وقاية	بلاستيك (بولى كلوريد الفينيل غير الملدن) (UPVC)
مع مراعاة الاعتبارات الاسترشادية الواردة بالجدول رقم (٢) بشأن درجة حرارة وخصائص السائل المنقول المسموح بها	مع مراعاة الاعتبارات الاسترشادية الواردة بالجدول رقم (٢) بشأن درجة حرارة وخصائص السائل المنقول المسموح بها	بولى إيثيلين عالى الكثافة (HDPE)
لا تحتاج إلى وقاية	لا تحتاج إلى وقاية	بولى إيثيلين عالى الكثافة ذات الجدارين (السطح الداخلى أملس والخارجى معتمج)
مع مراعاة الاعتبارات الاسترشادية الواردة بالجدول رقم (٢) بشأن درجة حرارة وخصائص السائل المنقول المسموح بها	مع مراعاة الاعتبارات الاسترشادية الواردة بالجدول رقم (٢) بشأن درجة حرارة وخصائص السائل المنقول المسموح بها	بوليستر مسلح بألياف الزجاج (GRP)
لا تحتاج إلى وقاية	لا تحتاج إلى وقاية	
مع مراعاة الاعتبارات الاسترشادية الواردة بالجدول رقم (٢) بشأن درجة حرارة وخصائص السائل المنقول المسموح بها	مع مراعاة الاعتبارات الاسترشادية الواردة بالجدول رقم (٢) بشأن درجة حرارة وخصائص السائل المنقول المسموح بها	

نوع السائل المنقول		نوع السائل المنقول	نوع الماسورة
مياه الصرف الصحي	مياه الشرب		
<p>تتبع إحدى الطرق التالية لوقاية السطح الداخلي :</p> <p>الأولى : تصنع خرسانة التبعطين الداخلية للأسطوانة الصلب للماسورة من الأسمنت المقاوم للكبريتات ، مع اتباع إحدى الطريقتين التاليين في وقاية السطح الداخلي تبعاً لمصانص السائل المنقول :</p> <p>(أ) يتم دهان السطح الداخلي للماسورة وقطعها الخاصة ووصلاتها بالكامل بثلاث طبقات من إيبوكسي قطران اللصم بسمك إجمالي لا يقل عن ٤٥٠ ميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستعمال مخفف من أي نوع .</p> <p>(ب) يتم الدهان بالرش للسطح الداخلي للماسورة وقطعها الخاصة ووصلاتها بالكامل بطبقة أو طبقتين من البولي يوريثا المعدلة بسمك إجمالي لا يقل عن ١٠٠٠ ميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستعمال مخفف من أي نوع .</p> <p>الثانية : تصنع خرسانة التبعطين الداخلية للأسطوانة الصلب للماسورة من خرسانة عالية الكثافة والمقاومة باستعمال أسمنت عالي الأرومينيا بسمك لا يقل عن ٣٥ ميلليمترًا ، مع العناية الفائقة في صناعة ومعالجة هذه الطبقة الخرسانية واستعمال الحد الأدنى لنسبة الماء للأسمنت بها .</p>	<p>تصنع خرسانة التبعطين الداخلية للأسطوانة الصلب للماسورة من الأسمنت المقاوم للكبريتات ولا تحتاج إلى وقاية بصفة عامة</p>	<p>خرسانة سابقة الاجهاد ذات أسطوانة داخلية من الصلب)</p>	

نوع السائل المنقول		نوع الماسورة
<p>مياه الصرف الصحي</p> <p>تصنع خرسانة جسم الماسورة والقطع الخاصة من الأسمنت المقاوم للكبريتات ، مع اتباع إحدى الطريقتين التاليتين في وقاية السطح الداخلي تبعاً لخصائص السائل المنقول :</p> <p>الأولى : يتم دهان السطح الداخلي للماسورة وقطعها الخاصة ووصلاتها بالكامل بثلاث طبقات من إيوكسي قطران الفحم بسمك إجمالي لا يقل عن ٤٥٠ ميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستعمال مخفف من أى نوع .</p> <p>الثانية : يتم الدهان بالرش للسطح الداخلى للماسورة وقطعها الخاصة ووصلاتها بالكامل بطبقة أو طبقتين من البرولى يوزن المعدلة بسمك إجمالي لا يقل عن ١٠٠٠ ميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستعمال مخفف من أى نوع .</p>	<p>مياه الشرب</p> <p>تصنع خرسانة جسم الماسورة والقطع الخاصة من الأسمنت المقاوم للكبريتات ولا تحتاج إلى وقاية بصفة عامة</p>	<p>نوع الماسورة</p> <p>خرسانة سابقة الاجهاد (بدون إسطوانات داخلية)</p>

نوع السائل المنقول		نوع السائل المنقول
مياه الصرف الصحي	مياه الشرب	نوع الماسورة
<p>تصنع خرسانة التبطين الداخلية للاسطرانة الصلب للماسورة من الأسمنت المقاوم للكبريتات ، مع اتباع إحدى الطريقتين التاليتين في وقاية السطح الداخلي تبعاً لخصائص السائل المنقول :</p> <p>الأولى : يتم دهان السطح الداخلي للماسورة وقطعها الخاصة ووصلاتها بالكامل بثلاث طبقات من إيبوكسي طزان الفحم بسمك إجمالي لا يقل عن ٤٥٠ ميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستعمال مخفف من أي نوع .</p> <p>الثانية : يتم الدهان بالرش للسطح الداخلي للماسورة وقطعها الخاصة ووصلاتها بالكامل بطبقة أو طبقتين من البولي يوريثان المعدلة بسمك إجمالي لا يقل عن ١٠٠٠ ميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستعمال مخفف من أي نوع .</p>	<p>تصنع خرسانة التبطين الداخلية للاسطرانة الصلب للماسورة من الأسمنت المقاوم للكبريتات ولا تحتاج إلى وقاية بصفة عامة</p>	<p>خرسانة مسلحة (ذات اسطرانة داخلية من الصلب)</p>

نوع السائل المنقول	نوع السائل المنقول	نوع الماسورة
<p>مياه الصرف الصحي</p> <p>تصنع خرسانة جسم الماسورة والقطع الخاصة من الأسمنت المقاوم للكبريتات ، وتتبع إحدى الطرق التالية في وقاية السطح الداخلي تبعاً لمصانص السائل المنقول :</p> <p>الأولى : يتم دهان السطح الداخلي للماسورة وقطعها الخاصة ووصلاتها بالكامل بثلاث طبقات من إيبوكسي قطران الفحم بسمك إجمالي لا يقل عن ٤٥٠ ميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستعمال مخفف من أى نوع .</p> <p>الثانية : يتم الدهان بالرش للسطح الداخلي للماسورة وقطعها الخاصة ووصلاتها بالكامل بطبقة أو طبقتين من البولي يوريثان المعدلة بسمك إجمالي لا يقل عن ١٠٠٠ ميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستعمال مخفف من أى نوع .</p> <p>الثالثة : للأقطار ١٢٠٠ مم فأكثر ، تتم تغطية السطح الداخلي للماسورة أثناء التصنيع بشراخ من البلاستيك (بولي كلوريد الأثيلين) أو البولي إيثيلين عالي الكثافة ، سمكها لا يقل عن ٢,٠ ميليمترا مثبتة على كامل المحيط الداخلي للماسورة (٣١٠) بنظام (T-LOOK) ، مع تراكب التكرسيات من شراخ البلاستيك للبراسير المتتالية لمسافة لا تقل عن ٥ سم .</p>	<p>مياه الشرب</p> <p>تصنع خرسانة جسم الماسورة والقطع الخاصة من الأسمنت المقاوم للكبريتات ولا تحتاج إلى وقاية بصفة عامة</p>	<p>خرسانة عادية أو خرسانة مسلحة (بدون أسطوانة داخلية)</p>

نوع السائل المنقول	نوع السائل المنقول	نوع الماسورة
<p>تتبع إحدى الطرق التالية لوقاية السطح الداخلي :</p> <p>الأولى : تصنع خرسانة التبيطين الداخلية للأسطوانة الصلب للماسورة من الأسمتت المقاوم للكبريتات ، مع اتباع إحدى الطريقتين التاليين في وقاية السطح الداخلي تبعاً لمصانص السائل المنقول :</p> <p>(أ) يتم دهان السطح الداخلي للماسورة وقطعها الخاصة ووصلاتها بالكامل بثلاث طبقات من إيبوكسي قطران اللصم بسمك إجمالي لا يقل عن ٤٥٠ ميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستعمال مخفف من أي نوع .</p> <p>(ب) يتم اللجوء بالرش للسطح الداخلي للماسورة وقطعها الخاصة ووصلاتها بالكامل بطبقة أو طبقتين من البولي يوريثا المعدلة بسمك إجمالي لا يقل عن ١٠٠٠ ميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستعمال مخفف من أي نوع .</p> <p>الثانية : تصنع خرسانة التبيطين الداخلية للأسطوانة الصلب للماسورة من خرسانة عالية الكثافة والمقاومة باستعمال أسمتت عالي الأرومينيا بسمك لا يقل عن ٣٥ ميلليمتر ، مع العناية الفائقة في صناعة ومعالجة هذه الطبقة الخرسانية واستعمال الحد الأدنى لنسبة الماء للأسمتت بها .</p>	<p>مياه الصرف الصحي</p> <p>مياه الشرب</p> <p>تصنع خرسانة التبيطين الداخلية للأسطوانة الصلب للماسورة من الأسمتت المقاوم للكبريتات ولا تحتاج إلى وقاية بصفة عامة</p>	<p>خرسانة</p> <p>(ذات اسطوانة صلب ملفوف حولها حلزونياً مسيج من الصلب)</p>

نوع السائل المنقول	نوع السائل المنقول	نوع الماسورة
<p>تتبع إحدى الطرق التالية لوقاية السطح الداخلى للماسورة ، والقطع الخاصة ، تبعاً لمخاض السائل المنقول :</p> <p>الأولى : يدهن السطح الداخلى بثلاث طبقات من الإيبوكسي بسبك إجمالي لا يقل عن ٤٧٥ ميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستعمال مخفف من أى نوع .</p> <p>الثانية : يدهن السطح الداخلى بثلاث طبقات من البروليغان بسبك إجمالي لا يقل عن ٣٥٠ ميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستعمال مخفف من أى نوع .</p> <p>الثالثة : يدهن السطح الداخلى بثلاث طبقات من البلاستيك (بولي كلوريد الفينيل) بسبك إجمالي لا يقل عن ٣٧٥ ميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستعمال مخفف من أى نوع .</p> <p>الرابعة : يطن السطح الداخلى بمونة أستميتية غير منفذة عالية الكثافة والمقاومة باستعمال أستميت مقاوم للكبريتات أو أستميت عالي الأومينا وفي هذه الحالة يجب مراعاة العناية الفائقة في صناعة ومعالجة هذه المونة واستعمال الحد الأدنى لنسبة الماء إلى الأستميت بها .</p> <p>ويجب استخدام التقنية الملائمة لتصنيع هذه البطانة الأستميتية بالسبك المحدد فيما يلي ضماناً لسلامتها وكفاءتها :</p> <p>للأقطار حتى ٦٠٠ مم لا يقل سمك المونة الأستميتية عن ٥ مم من ٧٠٠ حتى ١٢٠٠ مم لا يقل سمك المونة الأستميتية عن ٦ مم أكبر من ١٢٠٠ مم لا يقل سمك المونة الأستميتية عن ٩ مم كما يجب توافر الاحتياطات اللازمة للحفاظ على هذه البطانة من التلف أثناء النقل والمناولة والإتراء والتشوين والتركيب .</p>	<p>تتبع إحدى الطرق التالية لوقاية السطح الداخلى للماسورة ، والقطع الخاصة :</p> <p>الأولى : يدهن السطح الداخلى بثلاث طبقات من الإيبوكسي بسبك إجمالي لا يقل عن ٣٥٠ ميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستعمال مخفف من أى نوع .</p> <p>الثانية : يدهن السطح الداخلى بثلاث طبقات من البروليغان بسبك إجمالي لا يقل عن ١٢٥ ميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستعمال مخفف من أى نوع .</p> <p>الثالثة : يدهن السطح الداخلى بطبقتين من طلاء بيتوميني (P.F.4) بسبك إجمالي لا يقل عن ٣٥٠ ميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستعمال مخفف من أى نوع .</p> <p>الرابعة : يطن السطح الداخلى بمونة أستميتية غير منفذة عالية الكثافة والمقاومة باستعمال أستميت مقاوم للكبريتات .</p> <p>ويجب استخدام التقنية الملائمة لتصنيع هذه البطانة الأستميتية بالسبك المحدد فيما يلي ضماناً لسلامتها وكفاءتها :</p> <p>للأقطار حتى ٦٠٠ مم لا يقل سمك المونة الأستميتية عن ٥ مم من ٧٠٠ حتى ١٢٠٠ مم لا يقل سمك المونة الأستميتية عن ٦ مم أكبر من ١٢٠٠ مم لا يقل سمك المونة الأستميتية عن ٩ مم كما يجب توافر الاحتياطات اللازمة للحفاظ على هذه البطانة من التلف أثناء النقل والمناولة والإتراء والتشوين والتركيب .</p>	<p>زهر مرز (مطيل)</p>
<p>تتبع إحدى الطرق التالية لوقاية السطح الداخلى للماسورة ، والقطع الخاصة ، تبعاً لمخاض السائل المنقول :</p> <p>الأولى : يدهن السطح الداخلى بثلاث طبقات من الإيبوكسي بسبك إجمالي لا يقل عن ٤٧٥ ميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستعمال مخفف من أى نوع .</p> <p>الثانية : يدهن السطح الداخلى بثلاث طبقات من البروليغان بسبك إجمالي لا يقل عن ٣٥٠ ميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستعمال مخفف من أى نوع .</p> <p>الثالثة : يدهن السطح الداخلى بثلاث طبقات من البلاستيك (بولي كلوريد الفينيل) بسبك إجمالي لا يقل عن ٣٧٥ ميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستعمال مخفف من أى نوع .</p> <p>الرابعة : يطن السطح الداخلى بمونة أستميتية غير منفذة عالية الكثافة والمقاومة باستعمال أستميت مقاوم للكبريتات أو أستميت عالي الأومينا وفي هذه الحالة يجب مراعاة العناية الفائقة في صناعة ومعالجة هذه المونة واستعمال الحد الأدنى لنسبة الماء إلى الأستميت بها .</p> <p>ويجب استخدام التقنية الملائمة لتصنيع هذه البطانة الأستميتية بالسبك المحدد فيما يلي ضماناً لسلامتها وكفاءتها :</p> <p>للأقطار حتى ٦٠٠ مم لا يقل سمك المونة الأستميتية عن ٥ مم من ٧٠٠ حتى ١٢٠٠ مم لا يقل سمك المونة الأستميتية عن ٦ مم أكبر من ١٢٠٠ مم لا يقل سمك المونة الأستميتية عن ٩ مم كما يجب توافر الاحتياطات اللازمة للحفاظ على هذه البطانة من التلف أثناء النقل والمناولة والإتراء والتشوين والتركيب .</p>	<p>تتبع إحدى الطرق التالية لوقاية السطح الداخلى للماسورة ، والقطع الخاصة :</p> <p>الأولى : يدهن السطح الداخلى بثلاث طبقات من الإيبوكسي بسبك إجمالي لا يقل عن ٣٥٠ ميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستعمال مخفف من أى نوع .</p> <p>الثانية : يدهن السطح الداخلى بثلاث طبقات من البروليغان بسبك إجمالي لا يقل عن ١٢٥ ميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستعمال مخفف من أى نوع .</p> <p>الثالثة : يدهن السطح الداخلى بطبقتين من طلاء بيتوميني (P.F.4) بسبك إجمالي لا يقل عن ٣٥٠ ميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستعمال مخفف من أى نوع .</p> <p>الرابعة : يطن السطح الداخلى بمونة أستميتية غير منفذة عالية الكثافة والمقاومة باستعمال أستميت مقاوم للكبريتات .</p> <p>ويجب استخدام التقنية الملائمة لتصنيع هذه البطانة الأستميتية بالسبك المحدد فيما يلي ضماناً لسلامتها وكفاءتها :</p> <p>للأقطار حتى ٦٠٠ مم لا يقل سمك المونة الأستميتية عن ٥ مم من ٧٠٠ حتى ١٢٠٠ مم لا يقل سمك المونة الأستميتية عن ٦ مم أكبر من ١٢٠٠ مم لا يقل سمك المونة الأستميتية عن ٩ مم كما يجب توافر الاحتياطات اللازمة للحفاظ على هذه البطانة من التلف أثناء النقل والمناولة والإتراء والتشوين والتركيب .</p>	<p>زهر مرز (مطيل)</p>

نوع السائل المنقول	نوع السائل المنقول	نوع الماسورة
<p>مياه الصرف الصحي</p>	<p>مياه الشرب</p>	<p>نوع الماسورة</p>
<p>في الحالات التي تقتضيها الضرورة ، تتبع إحدى الطرق التالية لرقاية السطح الداخلي للماسورة والقطع الخاصة تبعاً لمصانص السائل المنقول :</p> <p>الأولى : يدهن السطح الداخلي بطبقة دهان أولي (برايمر) سريع الجفاف بسمك لا يقل عن ١٢٥ ميكرون بعد الجفاف تليها ثلاث طبقات من الإيبوكسي بسمك إجمالي لا يقل عن ٤٥٠ ميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستعمال مخفف من أي نوع .</p> <p>الثانية : يدهن السطح الداخلي بطبقة دهان أولي بسمك لا يقل عن ١٢٥ ميكرون بعد الجفاف تليها ثلاث طبقات من البروليتان بسمك إجمالي لا يقل عن ٣٧٥ ميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستعمال مخفف من أي نوع .</p> <p>الثالثة : يدهن السطح الداخلي بطبقة دهان أولي بسمك لا يقل عن ١٢٥ ميكرون بعد الجفاف تليها ثلاث طبقات من البروليتان بسمك إجمالي لا يقل عن ٤٥٠ ميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستعمال مخفف من أي نوع .</p>	<p>تتبع إحدى الطرق التالية لرقاية السطح الداخلي للماسورة ، والقطع الخاصة :</p> <p>الأولى : يدهن السطح الداخلي بطبقة دهان أولي (برايمر) سريع الجفاف بسمك لا يقل عن ١٢٥ ميكرون بعد الجفاف تليها ثلاث طبقات من الإيبوكسي بسمك إجمالي لا يقل عن ٣٧٥ ميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستعمال مخفف من أي نوع .</p> <p>الثانية : يدهن السطح الداخلي بطبقة دهان أولي بسمك لا يقل عن ١٢٥ ميكرون بعد الجفاف تليها طبقتان من البروليتان بسمك إجمالي لا يقل عن ٢٥٠ ميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستعمال مخفف من أي نوع .</p> <p>الثالثة : يدهن السطح الداخلي بطبقة دهان أولي بسمك لا يقل عن ١٢٥ ميكرون بعد الجفاف تليها طبقتان من إيبوكسي الفينول بسمك إجمالي لا يقل عن ٤٥٠ ميكرون بعد الجفاف ، ولا يسمح باستعمال مخفف من أي نوع .</p>	<p>صلب</p>
<p>في جميع الحالات يتم تنظيف وتجهيز السطح الداخلي بأحدى طرق السفع قبل البدء في عملية الرقاية .</p>		

نوع السائل المنقول		نوع الماسورة
مياه الصرف الصحي	مياه الشرب	
لا تحتاج إلى رقابة	غير مستخدمة	فخار مزيج ذاتياً أو مزيج أو مطلي بالطلاء الملحي

ملحق رقم (١)
المواصفات القياسية
التي يتم بموجبها
إنتاج المواسير واختبارها

ملحق رقم (١)

المواصفات القياسية التي يتم بموجبها إنتاج المواسير واختبارها
المواصفات والاشتراطات الفنية لاستخدام أنواع المواسير لشروعات مياه الشرب والصرف الصحي

اختبارات تجرى بالمصنع	المواصفات التي طبقا لها		نوع الاختبار	المواصفات التي يتم الإنتاج بموجبها		نوع المسورة
	رقم المواصفة	نوع الاختبار		رقم المواصفة	عنوان المواصفة	
DIN 8061 & 8062 DIN 19534 DIN 19531	١ - الأبعاد والأوزان والأطوال : (أ) مواسير الضغط . (ب) مواسير المجارى . (ج) مواد الصرف الرأسية . ٢ - الفحص الظاهري : (أ) مواسير الضغط . (ب) مواسير المجارى . (ج) مواد الصرف الرأسية .	DIN 8061 DIN 8062 DIN 19534 DIN 19531	١ - الأبعاد والأوزان والأطوال : (أ) مواسير الضغط . (ب) مواسير المجارى . (ج) مواد الصرف الرأسية . ٢ - الفحص الظاهري : (أ) مواسير الضغط . (ب) مواسير المجارى . (ج) مواد الصرف الرأسية .	DIN 8061	Pipes of Rigid (PVC) (Rigid	بلاستيك (بولي كلوريد الفينيل غير الملدن) (UPVC)
				Part "1"	Polyvinyl Chloride) "General Quality - Requirements"	
				DIN 8062	Pipes of Rigid (PVC) (Rigid	
ASTM D 2152	٣ - تآكل المواسير بجادة ميثيلين كلوريد .	ASTM D 2152	٣ - تآكل المواسير بجادة ميثيلين كلوريد .	DIN 19532	Pipes of Unplasticized polyvinyl chloride (Rigid P.V.C,UPV-C) - For Drinking Water Supply	
DIN 8061 & 19532 DIN 19534 Part 2 DIN 19531 ASTM D236	٤ - الصلم : (أ) مواسير الضغط . (ب) مواسير المجارى . (ج) مواد الصرف الرأسية . ٥ - الصدمات الهندسية .	DIN 8061 & 19532 DIN 19534 Part 2 DIN 19531 ASTM D236	٤ - الصلم : (أ) مواسير الضغط . (ب) مواسير المجارى . (ج) مواد الصرف الرأسية . ٥ - الصدمات الهندسية .	DIN 19534	Pipes and Fitting of Unplasticized polyvinyl chloride (Rigid PVC)	
				Parts 1 & 2	with Plug Socket for Sewerage Pipes & Lines "Dimension & Technical Conditions of Delivery	

اختيارات تجرى بالمنتج	المواصفات التي تسم الاختيارات طبقاً لها		نوع الاختيار	المواصفات التي يتم الإنتاج بموجبها		نوع المسورة	
	رقم المواصفة	نوع الاختيار		رقم المواصفة	عنوان المواصفة		
DIN 8074 & 8075 DIN 8074 & 8075	DIN 8074 DIN 19537 DIN 53479 DIN 53735 DIN 53455 DIN 53455 DIN 53452 DIN 53457 DIN 53456 DIN 53453 ASTM D696	١ - الأبعاد والأوزان والأطوال : (أ) مواسير الضغط . (ب) مواسير المجارى . ٢ - الفحص الظاهري : (أ) مواسير الضغط . (ب) مواسير المجارى . ٣ - الكفاءة . ٤ - معامل الانصهار . ٥ - مقاومة الشد . ٦ - نسبة الاستطالة . ٧ - مقاومة الانحناء . ٨ - معايير المرونة . ٩ - اختبار الصلادة . ١٠ - مقاومة الصدمات . ١١ - معامل التمدد . ١٢ - الضغط الهيدروستاتيكي . (أ) بالنسبة لخطوط المجارى والصرف . (ب) بالنسبة لخطوط المياه .	DIN 8074	High Density Polyethylene (Pipe Dimensions)	بولى إيثيلين عالى الكفاءة (HDPE)		
						DIN 8075	Pipe (General Quaity Requirement and Testing)
						DIN 19533	Pipelines of High Density Polyethylene for Drinking Water Supply
						DIN 19537	Pipes and Fittings of High Density Polyethylene for Drains and Sewers

اختيارات تجرى بالمصنع	المواصفات التي تميم الاختيارات طبقاً لها		نوع الاختبار	المواصفات التي يتم الإنتاج بموجبها		نوع المسورة
	رقم المواصفة	نوع الاختبار		رقم المواصفة	عنوان المواصفة	
	DIN 16961-1 DIN 16961-1,2 DIN EN 13476-3	١ - الأبعاد . ٢ - الفحص الظاهري . ٣ - مقاومة الحطقات . ٤ - معامل الزحف . ٥ - مقاومة نفاذية المياه للوصلات . ٦ - معدل انسياب الكحلة المنصهرة .		DIN 16961-1 DIN EN 13476-3	Thermoplastic pipes and fitting with profiled outer and smooth inner surfaces (Part 1) : Dimensions	بولي إيثيلين عالي الكثافة ذات السطح الداخلي أملس والخارجي مرنج)
	DIN EN 13476.3		DIN 16961-2	Thermoplastic pipes and fitting with profiled outer and smooth and smooth inner surfaces (Part 2) : Technical delivery conditions		
				DIN EN 13476.3	Plastic piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Structured-wall piping systems of unplasticized polyvinyl chloride (PVC), Polypropylene (PP) and Polyethylene (PE) part 3 : Specifications for pipes and fittings with smooth internal and profiled external surface and the system, Type B	

اختيارات تجرى بالمصنع	المواصفات التي تقيم الاختيارات طبقاً لها		نوع الاختبار	المواصفات التي يتم الإنتاج بموجبها		نوع المسورة
	رقم المواصفة	نوع الاختبار		رقم المواصفة	عنوان المواصفة	
	ASTM D 3262	Workmanship	أ - مواسير الجداري	ASTM		
	ASTM D 3262	Dimensions	أصول الصناعة	D 638-76	Tensile Properties of Plastics	
	ASTM D 2412	Stiffness	الأبعاد			
	ASTM D 3681	- Long - Term Chemical Test	الصلابة	ASTM	External Loading Properties	
	ASTM D 4161	- Joint - Tightness Test		D 2412-77	of Plastic pipe by Parallel	
	ASTM D 3262	- Beam Strength Test			Plate Loading	
	And/or ASTM			ASTM	Reinforced Plastic Sewer	
	D-638 & D-695		ب - مواسير المياه تحت الضغط	D 3754-79	and Industrial Pressure Pipe	بوليستر مسلح بألياف الزجاج (GRP)
	ASTM D 3517	- Workmanship		ASTM	Reinforced Plastic Mortar	
	ASTM D 3517	- Dimensions		D 3262-80	Sewer Pipe	
	ASTM D 3517	- Soundness				
	ASTM D 2412	- Stiffness				
	ASTM D 2990	- Hoop Tensile Strength				
	& ASTM D 638			ASTM	Reinforced Plastic Mortar	
	ASTM D 2992	- Long-term Hydrostatic pressure test		D 3517-80	Pressure Pipe	

اختيارات تجرى بالمصنع	المواصفات التي يتم الاختبارات طبقاً لها		نوع الاختبار	المواصفات التي يتم الإنتاج بموجبها		نوع المسورة	
	رقم المواصفة	رقم المواصفة		رقم المواصفة	عنوان المواصفة		
ASTM D 3517 ASTM D 638 ASTM D 3754 ASTM D 3754 ASTM D 3754 ASTM D 2412 ASTM D 2990 & ASTM D 638 ASTM D 3681 ASTM D 581 ASTM D 2992 ASTM D 4161 ASTM D 3754	- Longitudinal - Strength Test - Beam Strength - Longitudinal Tensile Strength - Joint - Tightness Test (ج) مواشير طرد الصرف الصحي والصناعي - Workmanship - Dimensions - Soundness - Stiffness - Hoop Tensile Strength - Long - Term Chemical Test - Industrial Service Resin Component Chemical Test - Long - term Hydrostatic Pressure Test - Joint - Tightness Test - Longitudinal Strength Test	BS 5480-77	Glass Fiber Reinforced Plastics (G.R.P.) Pipe and Fitting for Use in Water Supply and Sewerage	(تابع) بوليمتر مسلح بألياف الزجاج (GRP)			
					ASTM D 3754	AWWA	Glass Fiber Reinforced
					ASTM D 3754	C 950-81	Thermosetting Resin
					ASTM D 2412		Pressure Pipe
					ASTM D 2990	م.ق.م	المواشير ووصلاتها المصنوعة من
					& ASTM D 638	رقم ١٧٣٩	البلاستيك القراء بالألياف الزجاجية
					ASTM D 3681		لشبكات الصرف الصحي بالانحدار
					ASTM D 581		
					ASTM D 2992	م.ق.م	مواشير ووصلات البلاستيك
					ASTM D 4161	رقم ١٨٣٣	القراء بالألياف الزجاجية
ASTM D 3754		المستخدمة تحت ضغط					

اختيارات تجرى بالمصنع	المواصفات التي طبقها		المواصفات التي تتم الاختبارات طبقاً لها	نوع الاختبار	نوع المواصفة	رقم المواصفة	عنوان المواصفة	نوع المسورة
	رقم المواصفة	نوع الاختبار						
	ASTM C 150	اختبارات تجرى على المواد الختام (أ) الأسمنت (المراص الطبيعية والبيكانيكية)	١- اختبارات تجرى على المواد الختام (أ) الأسمنت (المراص الطبيعية والبيكانيكية)				Prestressed Concrete Pressure Pipe/Steel Cylinder Type, for Water and Other Liquids	خرسانة سابقة الإجهاد (ذات اسطوانة داخلية من الصلب)
	ASTM C 33	(ب) الركام الصغير	(ب) الركام الصغير					
	ASTM C 33	(ج) الركام الكبير	(ج) الركام الكبير					
	ASTM C 75	(د) الركام الشامل	(د) الركام الشامل					
	AWWA C 301-84	(هـ) الكا .	(هـ) الكا .					
	ASTM C 494	(و) الإضافات (Admixtures)	(و) الإضافات (Admixtures)					
	ASTM A570 & A611	(ز) الصلب للإسطوانة الداخلية (Steel for Cylinders and Fittings)	(ز) الصلب للإسطوانة الداخلية (Steel for Cylinders and Fittings)					
	ASTM A615 & A185	(ح) صلب التسليح	(ح) صلب التسليح					
	ASTM A569	(ط) الصلب لمخامات الوصلات (Steel for Joint Rings)	(ط) الصلب لمخامات الوصلات (Steel for Joint Rings)					
	ASTM D 4128 & D297 & D395	(ي) حلقات الكاوتشوك في الوصلات	(ي) حلقات الكاوتشوك في الوصلات					
	AWWA C 301-84	٢- اختبارات تجرى على الخرسانة	٢- اختبارات تجرى على الخرسانة					
	AWWA C 301-84	٣- اختبارات تجرى على طبقة الحماية الداخلية باستخدام الرنة	٣- اختبارات تجرى على طبقة الحماية الداخلية باستخدام الرنة					
	EN 642						European Standard	

اختيارات تجرى بالمصنع	المواصفات التي طلبها لها		المواصفات التي تتم الاختبارات طبقاً لها	المواصفات التي يوجبها		نوع المسورة
	رقم المواصفة	نوع الاختبار		رقم المواصفة	عنوان المواصفة	
		١- اختبارات تجرى على المواد الخام (Raw Materials Tests)				
	BS 4027	(أ) الأسمنت	BS 4625	Prestressed Concrete Pressure Pipes, Including Fittings		
	BS 882	(ب) الركام				
	BS 3148	(ج) الملاء				
	BS 2691	(د) أسلاك سيق الإجهاد				خرسانة سابقة الإجهاد (بدون استطارة داخلية)
	BS 2494	(هـ) جوانات التوصيل بين المواسير				
	BS 1881	٢- اختبارات تجرى على الخرسانة	EN 642	Prestressed Concrete Pressure Pipes, Cylinder and Non-Cylinder, Including Joints, Fittings and Spe- cific Requirement for Prestressing Steel for Pipes		
	BS 4625	٣- اختبارات تجرى على المنتج النهائي: الضغط الهيدروستاتيكي يتم اختبار كل ماسورة على حدة هيدروستاتيكياً				

اختيارات تجرى بالمصنع	المواصفات التي طبقها		نوع الاختبار	المواصفات التي تم الإنتاج بموجبها		نوع المسورة																											
	رقم المواصفة	نوع الاختبار		رقم المواصفة	عنوان المواصفة																												
ASTM C 497 M	١- مقارنة التثبيت	١- اختبار نوع الاختبار (Test for Flat Slab Tops) ١٠- القلب الخرساني (Core Test) ١١- اختبارات تم على المراد الختام (Raw Materials Tests) (أ) الأسمنت (الحراس الطبيعية والبيكازيكية) (ب) الركام	١- موازنة التثبيت	ASTM C14 M-80 a	Concrete Sewer, Storm Drain, Culvert Pipe	خرسانة عادية																											
ASTM C 497 M	٢- الامتصاص		٢- الضغط الهيدروستاتيكي				ASTM C14 M-80 a	Concrete Sewer, Storm Drain, Culvert Pipe	خرسانة عادية																								
ASTM C 497 M	٣- النفاذية		٥- السماح في الأطوال والأبعاد							ASTM C14 M-80 a	Concrete Sewer, Storm Drain, Culvert Pipe	خرسانة عادية																					
ASTM C 497 M	٤- الضغط الهيدروستاتيكي		٦- أصول الصناعة والإصلاح										ASTM C14 M-80 a	Concrete Sewer, Storm Drain, Culvert Pipe	خرسانة عادية																		
ASTM C 14 M	٥- السماح في الأطوال والأبعاد		٧- النقص الظاهري													ASTM C14 M-80 a	Concrete Sewer, Storm Drain, Culvert Pipe	خرسانة عادية															
ASTM C 14 M	٦- أصول الصناعة والإصلاح		٨- المعالجة																ASTM C14 M-80 a	Concrete Sewer, Storm Drain, Culvert Pipe	خرسانة عادية												
ASTM C 14 M	٧- النقص الظاهري		٩- أعلى البلاطة																			ASTM C14 M-80 a	Concrete Sewer, Storm Drain, Culvert Pipe	خرسانة عادية									
ASTM C 14 M	٨- المعالجة																								ASTM C14 M-80 a	Concrete Sewer, Storm Drain, Culvert Pipe	خرسانة عادية						
ASTM C 497 M	٩- أعلى البلاطة																											ASTM C14 M-80 a	Concrete Sewer, Storm Drain, Culvert Pipe	خرسانة عادية			
ASTM C 497 M	١٠- القلب الخرساني																														ASTM C14 M-80 a	Concrete Sewer, Storm Drain, Culvert Pipe	خرسانة عادية
ASTM C 497 M	١١- اختبارات تم على المراد الختام																																
ASTM C 150			ASTM C14 M-80 a	Concrete Sewer, Storm Drain, Culvert Pipe	خرسانة عادية																												
ASTM C 33						ASTM C14 M-80 a	Concrete Sewer, Storm Drain, Culvert Pipe	خرسانة عادية																									

اختيارات تجرى بالمصنع	المواصفات التي يتم الاختبارات طبقاً لها		نوع الاختبار	المواصفات التي يتم الإنتاج بموجبها		نوع المسورة
	رقم المواصفة	رقم المواصفة		رقم المواصفة	عنوان المواصفة	
ASTM C 39	ASTM C 497 M	ASTM C 497 M	اختبارات تجرى على الخرسانة: (أ) مقاومة الضغط (ب) مقاومة الانحناء (ج) القلب الخرساني	م.ق.م رقم ٩٥٨	المراسير الخرسانية المسلحة	
ASTM C 497 M	ASTM C 497 M	ASTM C 497 M	اختبارات تجرى على المنتج النهائي: (أ) الضغط الهيدروستاتيكي (ب) التمشيم	ASTM C76M-80	Reinforced Concrete Culvert, Storm Drain, and Sewer Pipe	خرسانة مسلحة (ذات اسطوانة)
ASTM C 76 M	ASTM C 76 M	ASTM C 76 M	(ج) السماح في الأبعاد والأطوال			داخلية من الصلب أو بدون اسطوانة
ASTM C 76 M	ASTM C 76 M	ASTM C 76 M	(د) أصول الصناعة			
ASTM C 76 M	ASTM C 76 M	ASTM C 76 M	(هـ) الإصلاح والفحص			
ASTM C 150 & 595	ASTM C 33	ASTM C 76	٣- إعطاء الملامح المميزة للإنتاج ٤- اختبارات تجرى على المواد الخام : (أ) الأسمنت (المحاصر الطبيعية والبيكانيكية) (ب) الركام (ج) صلب التسليح	BS 5911 Part 100	Precast Concrete Pipes, Fittings and Ancillary Products	داخلية)

اختبارات تجرى بالمصنع	المواصفات التي يتم الاختبارات طبقاً لها		نوع الاختبار	المواصفات التي يتم الإنتاج بموجبها		نوع المسورة
	رقم المواصفة	نوع الاختبار		رقم المواصفة	عنوان المواصفة	
-	ASTM C 150 ASTM C 33 ASTM C 94 ASTM C 494 ASTM A569 & 570 & A907 & A659 ASTM A 615 ASTM A569 & 570 & A576 & A659 ASTM D297 & D395 ASTM C31, C39 & C172 ASTM C 497	اختبارات تجرى على المواد الخام : (Raw Materials Tests) (أ) الأسمنت (العواص الطبيعية والبيكانيكية) (ب) الركام (ج) الماء (د) الإضافات (Admixtures) (هـ) الصلب للأسطوانة المائيلية (Steel for Cylinders and Fittings) (و) صلب التسليح (ز) الصلب لحلقات الوصلات (ح) حلقات الكاوتشوك في الوصلات	١- اختبارات تجرى على المواد الخام : (Raw Materials Tests) (أ) الأسمنت (العواص الطبيعية والبيكانيكية) (ب) الركام (ج) الماء (د) الإضافات (Admixtures) (هـ) الصلب للأسطوانة المائيلية (Steel for Cylinders and Fittings) (و) صلب التسليح (ز) الصلب لحلقات الوصلات (ح) حلقات الكاوتشوك في الوصلات	AWWA C 303-95	Concrete Pressure Pipe Bar- Wrapped Steel - Cylinder Type	خرسانية (ذات أسطوانة صلب ملفوف حولها حلزونياً سيخ من الصلب)
.	ASTM D297 & D395 ASTM C31, C39 & C172 ASTM C 497	اختبارات تجرى على مونة الشطرين الداخلية ٢- اختبارات تجرى على مونة التكمسية الخارجية : ٣- اختبارات تجرى على مونة التكمسية الخارجية : - اختيار الامتصاص	٢- اختبارات تجرى على مونة الشطرين الداخلية ٣- اختبارات تجرى على مونة التكمسية الخارجية : - اختيار الامتصاص	AWWA M9	American Water Works Associa- tion Manual of Water Supply Practices "Concrete Pressure Pipe"	

اختيارات تجرى بالمصنع	المواصفات التي يتم الاختيار طبقاً لها		نوع الاختيار	المواصفات التي يتم الإنتاج بموجبها		نوع المسورة
	رقم المواصفة	رقم المواصفة		رقم المواصفة	عنوان المواصفة	
	DIN 28600		١- التغير في الأبعاد والأطوال والأوزان	DIN 28600	Ductile Cast Iron Pressure Pipes and Fittings for Gas and Water Supply "Technical Terms of Delivery"	
	DIN 28600 & 50154		٢- خواص الشد			
	DIN 28600 & 50104		٣- الضغط الهيدروستاتيكي			
	DIN 28600 & 50351		٤- الصلابة (يجرى على المادة الخام أو المنتج)	DIN 30674 Part "4"	Coating of Ductile Cast Iron Pipes "Bitumen Coating"	زهر مرز (مطيل)
	ISO 2531		٥- الفحص الظاهري	DIN 28610 Part "1"	Ductile Cast Iron Pipes with Cement Mortar Lining for Gas and Waste Supply Lines, Dimensions, Masses and Fields of Application	
	DIN 28600		٦- الاستواء (لتحديد نسبة التشوه) (Flattening Test)			
				EN 545	Ductile Iron Pipes and Fittings Accessories and Their Joints for Water Pipelines	

اختيارات تجرى بالمصنع	المواصفات التي تتم الاختيارات طبقاً لها		نوع الاختبار	المواصفات التي يتم الإنتاج بموجبها		نوع المسورة
	رقم المواصفة	نوع الاختبار		رقم المواصفة	عنوان المواصفة	
-	DVGW	اختبارات تنص عليها الهيئة الألمانية للغاز والمياه (أ) التفجير (Bursting Strength) (ب) الضغط (Compressive Strength) (ج) الانحناء الطولي - Long - Bending Strength	اختبارات تنص عليها الهيئة الألمانية للغاز والمياه (أ) التفجير (Bursting Strength) (ب) الضغط (Compressive Strength) (ج) الانحناء الطولي - Long - Bending Strength	ISO 2531	Ductile Iron Pipes, Fittings Accessories and Their Joints for Water of Gas Applications	
	DIN 1164	اختبارات تجرى على طبقات الرقاية	اختبارات تجرى على طبقات الرقاية		Ductile Cast Iron Pipes and	
	ISO 4179	الداخلية بوزن أسمنتية	اختبارات تجرى على طبقات الرقاية الخارجية	DIN 28603	Fittings Spigot and Socket Joints Connecting Dimensions and Masses	زهر مرين (مطيل)
	ISO 8197				Ductile Iron Pipes for Pressure	
	ISO 2531		١٠- الاختيارات التي تجرى على المواسير		Pipeline Centrifugal Cement	
	EN 545			ISO 4179	Mortar Lining - General Requirements	
					Portland - Iron Portland	
				DIN 1164	Blast - Furnace and Trass	
				Part "1"	Cement Terms, Components Requirements, Delivery	

